



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Dovozce : **MC-Bauchemie s.r.o.**  
**Skandinávská 990**  
**267 53 Žebrák**  
**IČO: 626199934**

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky výrobce  
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co K.G., Bottrop SRN:

### **Systém pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella**

#### **- lamely lepené na povrch**

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a jsou za podmínek výše uvedeného použití bezpečné.

Výrobce MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. přijal opatření dle ISO 9001, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:

1. Certifikát č. 20 0544 V/AO/a
2. Stavební technické osvědčení STO-AO 224-1051/2020/a
3. Závěrečný protokol č.j. 783502360/2020
4. Zpráva o dohledu č. 345202670/2024

vydal: Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín

V Žebráku dne 06. 12. 2024

Ing. Petr Jelínek  
jednatel společnosti



**MC-BAUCHEMIE**<sup>3</sup>  
**S.R.O.**  
Skandinávská 990  
267 53 Žebrák  
Tel. 311 545 150  
IČ 62619934 · DIČ CZ62619934



**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.**  
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika  
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



**AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224**  
*Rozhodnutí o autorizaci č. 11/2023 ze dne 7. srpna 2023*

vydává

## **CERTIFIKÁT VÝROBKU** **č. 20 0544 V/AO/a**

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády 215/2016 Sb. (NV 163), Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

**System pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella**  
**Typ: Lamely lepené na povrch**

uváděného na trh společností

**MC-Bauchemie s.r.o.**

**Skandinávská 990, 267 53 Žebrák, Česká republika**

**DIČ: CZ62619934**

z místa výroby

**MC-Bauchemie Müller, GmbH & Co. KG**

**Am Kruppwald 1-8, D-46238 Bottrop, SRN**

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované ve stavebním technickém osvědčení č. **STO – AO 224 – 1051/2020/a**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV 163.

Certifikát byl vydán na základě Zprávy o dohledu č. **345201726/2024** ze dne 1. 1. 2024, která obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5 výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně: **09-12-2020**

Změna a): **01-01-2024**

(Nahrazuje certifikát č. 20 0544 V/AO ze dne 09-12-2020)



  
Mgr. Jiří Heš

představitel Autorizované osoby č. 224



**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.**  
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika  
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



**AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224**  
*Rozhodnutí o autorizaci č. 11/2023 ze dne 7. srpna 2023*

vydává

# **STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ**

## **č. STO – AO 224 – 1051 / 2020 / a**

v souladu s § 2 a § 3 nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

**Autorizovaná osoba osvědčuje vhodnost technických vlastností výrobku**

**Systém pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella**

Typ: Lamely lepené na povrch

uváděného na trh společností

**MC-Bauchemie s. r. o.**

Skandinávská 990  
267 53 Žebrák  
Česká republika  
IČ: 62619934  
DIČ: CZ62619934

**z místa výroby:**

**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG**  
Am Kruppwald 1-8  
46238 Bottrop  
SRN

**ve vztahu k základním požadavkům na stavby a určenému použití výrobku ve stavbě.**

Zakázka č.: 345201726  
Počet stran: 8  
Místo a datum vydání: Zlín, 01. 01. 2024  
Platnost osvědčení do: 31. 12. 2026



.....  
**Mgr. Jiří Heš**  
představitel autorizované osoby č. 224

## 1. Úvod

Toto stavební technické osvědčení (dále jen „STO“) bylo vydáno autorizovanou osobou AO 224 na základě žádosti žadatele o posouzení shody stavebního výrobku podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále „NV 163“), vzhledem k neexistenci určených norem nebo technických předpisů konkretizujících z hlediska vymezeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na tento výrobek vztahují. Tímto dokumentem Autorizovaná osoba AO 224 vymezuje technické vlastnosti výrobku, jejich úrovně a postupy jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům na stavby uvedeným v příloze č. 1 NV 163 a vymezenému použití výrobku ve stavbě. Je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Žadatel ve smyslu §13a NV 163 požádal o ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon).

## 2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavební technické osvědčení vydává Autorizovaná osoba AO 224 Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín. Autorizace pro tento typ stavebních výrobků byla AO 224 udělena Rozhodnutím ÚNMZ č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021. Identifikační data AO 224 následují:

*Institut pro testování a certifikaci, a. s.*  
*Třída Tomáše Bati 299, Louky*  
*763 02 Zlín*  
*Česká republika*  
*IČ: 47910381*  
*DIČ: CZ47910381*  
*Telefon: +420 572 779 922, e-mail [director@itczlin.cz](mailto:director@itczlin.cz)*

## 3. Identifikace žadatele a výrobce

### 3.1. Identifikace žadatele

Žádost o součinnost při posouzení shody podala společnost, zabývající se mj. výrobou stavebních výrobků. Identifikační data žadatele následují:

*MC-Bauchemie s. r. o.*  
*Skandinávská 990*  
*267 53 Žebrák*  
*IČ: 62619934*  
*DIČ: CZ62619934*  
*telefon 311 545 155, fax 311 537 118, e-mail [info@mc-bauchemie.cz](mailto:info@mc-bauchemie.cz)*

### 3.2. Identifikace výrobce

Adresa výrobce:

*MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG*  
*Am Kruppwald 1-8,*  
*D-46238 Bottrop, SRN*

## 4. Identifikace výrobku a vymezení jeho použití ve stavbě

### 4.1. Identifikace a popis výrobku

Systém pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella lepených epoxidovou pryskyřicí na povrch je určen k použití pro dodatečné zesilování stavebních dílců a konstrukcí.

- **MC-CarbonFiber Lamella 160/2800 nebo MC-CarbonFiber Lamella 200/3000 nebo MC-CarbonFiber Lamella E 160/2800**  
Uhlíkové lamely pro zesílení stavebních konstrukcí – lepené na povrch  
Lamely vyráběné z epoxidové pryskyřice s obsahem jednoosých uhlíkových vláken (objem nad 68 %). Standardní profily (šířka/tloušťka) 50 mm / 1,2 mm; 80 mm / 1,2 mm; 100 mm / 1,4 mm a 120 mm / 1,4 mm
- **MC-CarboSolid 1280** – duromerové lepidlo pro lepení CFRP lamel MC-CarbonFiber Lamella a ocelových spon při zesílení konstrukcí v pozemním stavitelství
- **MC-CarboSolid 1000** - pigmentovaná, dvousložková vyrovnávací malta na bázi epoxidové pryskyřice pro zesílení stavebních konstrukcí.
- **MC-CarboSolid 1000 BC** - adhezní můstek na bázi epoxidové pryskyřice pro vyrovnávací maltu MC-CarboSolid 1000
- **Colusal VL** - protikorozní ochranný primer na bázi vodou dispergované epoxidové pryskyřice

### 4.2. Značení na výrobku

Výrobky musí být výrobcem označeny značkou shody dle nařízení o označení shody jednotlivých zemí (v ČR NV č. 163/2002 Sb. v platném znění). V ČR musí být shoda výrobku deklarována certifikátem uděleným Autorizovanou osobou.

Výrobky musí být označovány na vnějším povrchu originálních obalů definujícím konkrétní použití. Na spotřebitelském obalu výrobku musí být uvedeny i údaje, zahrnující úplný název výrobku, obchodní jméno dovozce (žadatele) včetně jeho adresy.

Údaje mohou být uvedeny i na přiloženém (příbalovém) letáku.

Balení resp. nádoba každého jednotlivého stavebního výrobku musí být výrobcem označena tak, aby byla vyloučena možnost omylu co se týče zamýšleného použití, obsahu, množství a reaktivity.

### 4.3. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

Systém pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella lepených epoxidovou pryskyřicí na povrch se používá pro:

- dodatečné zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu, předpjatého betonu, cihelného zdiva a dřeva
- zvýšení a znovuobnovení únosnosti a použitelnosti stavebních objektů
- redukci deformací stavebních dílců a dodatečné omezení šířek trhlin

### 4.4. Omezení použití výrobku

Systém se používá v interiéru i exteriéru staveb.

## 5. Podklady předložené výrobcem

Žadatel předložil spolu se žádostí následující dokumenty:

- Technické a bezpečnostní listy výrobků

## 6. Použité technické předpisy, normy, prameny vědeckých a technických poznatků, údaje o poznatcích z praxe

Ke zpracování a vydání STO byly použity následující dokumenty:

- ČSN EN 2561 Letectví a kosmonautika – Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny – Jednosměrné kompozity – Zkouška tahem rovnoběžně se směrem vláken
- ČSN EN ISO 12944-4 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady
- ČSN 73 2577 – Stanovení přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
- ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou
- ČSN EN 12188 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Charakterizace adheziv stanovením soudržnosti oceli s ocelí
- ČSN EN 12190 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt
- ČSN EN 196-1 - Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti
- ČSN EN ISO 178 Plasty - Stanovení ohybových vlastností
- ČSN EN 13412 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku
- ČSN EN 1504-3 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce
- ČSN EN 1504-4 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstruktivní spojování
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

## 7. Zatřídění výrobku a postupy posuzování shody dle NV 163

### 7.1. Zatřídění výrobku dle NV 163

Systém pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella, typ: lamely lepené na povrch je stanoveným stavebním výrobkem. V rámci přílohy 2 NV 163 ve znění NV 312 spadá do skupiny č. 1 *Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb*, podskupiny 09, *Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbách*.

### 7.2. Předepsané postupy posuzování shody

Pro výrobky skupiny 1, podskupiny 9 stanoví příloha 2 NV 163 postup posuzování shody: § 6 (systém řízení výroby). Na základě § 10 NV 163 ve znění NV 312 na základě žádosti žadatele byl použit postup podle § 5 (certifikace).

## 8. Vymezení technických vlastností ve vztahu k základním požadavkům a způsoby jejich zjištění.

### 8.1. Základní požadavky a vymezení technických vlastností.

Vymezení technických vlastností sledovaných ve vztahu k základním požadavkům je v souladu s články 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci následující tabulky 1:

Tabulka č. 1: Vymezení technických vlastností a určení zkušebních postupů

Č.	Název technické vlastnosti:	Zkušební postup	Předmět zkoušky:	Počet vzorků		Požadovaná hodnota:
				C	D	
1	Pevnost v tahu	ČSN EN 2561	vzorek výrobku MC-CarbonFiber Lamella	1	1	$\geq 2950 \text{ MPa}^{1, 2)}$ (D) $\geq 2800 \text{ MPa}^{3)}$ (D)
2	E-modul	ČSN EN 2561	vzorek výrobku MC-CarbonFiber Lamella	1	1	$\geq 167 \text{ GPa}^{1)}$ (D) $\geq 200 \text{ GPa}^{2)}$ (D) $\geq 160 \text{ GPa}^{3)}$ (D)
3	Tažnost	ČSN EN 2561	vzorek výrobku MC-CarbonFiber Lamella	1	1	$\geq 1,67 \%^{1)}$ (D) $\geq 1,30 \%^{2)}$ (D) $\geq 1,70 \%^{3)}$ (D)
4	Modul pružnosti v ohybu	ČSN EN ISO 178	vzorek výrobku MC-CarboSolid 1280	1	1	$\geq 2\,000 \text{ MPa}$
5	Modul pružnosti v tlaku	ČSN EN 13412	vzorek výrobku MC-CarboSolid 1280 MC-CarboSolid 1000	1	1	$\geq 2\,000 \text{ MPa}$
6	Přidržnost k oceli k betonu	ČSN EN 12188 ČSN EN 1542 ČSN 73 2577	vzorek výrobku MC-CarboSolid 1280	1	1	$\geq 14 \text{ MPa}$ $\geq 2 \text{ MPa}$
7	Pevnost v tlaku	ČSN EN 12190 ČSN EN 196-1	vzorek výrobku MC-CarboSolid 1000	1	1	$\geq 45 \text{ MPa}$
8	Pevnost v tahu za ohybu	ČSN EN 196-1	vzorek výrobku MC-CarboSolid 1000	1	1	$\geq 25 \text{ MPa}$ (D)
9	Přidržnost k betonu	ČSN EN 1542 ČSN 73 2577	vzorek výrobku MC-CarboSolid 1000	1	1	$\geq 2 \text{ MPa}$
10	Přidržnost k betonu	ČSN EN 1542 ČSN 73 2577	vzorek výrobku MC-CarboSolid 1000 BC	1	1	$\geq 2 \text{ MPa}$

Pozn.: (D) deklarováno žadatelem

<sup>1)</sup> MC-CarbonFiber Lamella 160/2800

<sup>2)</sup> MC-CarbonFiber Lamella 200/3000

<sup>3)</sup> MC-CarbonFiber Lamella E 160/2800

## 8.2. Vymezení způsobu posouzení technických vlastností

V uvedené tabulce je uveden rovněž seznam normativních předpisů použitých pro vymezení způsobu posouzení jednotlivých sledovaných technických vlastností.

## 8.3. Požadované úrovně technických vlastností

Pro určená použití výrobku ve stavbě, která jsou popsána v člancích 4.3. a 4.4. tohoto STO, byly pro jednotlivé vlastnosti stanoveny požadované hodnoty v posledním sloupci uvedené tabulky.

## 8.4. Další technické předpisy, které se na daný výrobek vztahují

Na spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly výrobku se vztahují požadavky zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Na výrobek se dále vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění pozdějších předpisů (REACH), zejména příloha XVII, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno, nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Výrobce

smí aplikovat pouze taková aditiva (stabilizátory, retardéry hoření, pigmenty apod.), jejichž užití není Nařízením REACH omezeno.

## 9. Upřesňující požadavky na posuzování systému řízení výroby

Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 NV 163/2002 Sb., v platném znění, a jsou pro výrobce vybraných stavebních výrobků závazné.

### 9.1. Povinnosti výrobce ve vztahu k systému řízení výroby

Výrobce je povinen zajistit takový systém řízení výroby (dále jen „SŘV“), aby veškeré výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci a zejména splňovaly základní požadavky. Minimální rozsah požadavků na zajištění SŘV výrobcem je uveden v následující tabulce 2:

Tabulka č. 2: Minimální rozsah požadavků na zajištění SŘV výrobcem

Poř. č.	Oblast systému jakosti	Upřesňující požadavky
1	Zodpovědnost za výrobu	Výrobce má jmenovitě určeny pracovníky zodpovědné za nákup surovin, materiálů a výrobků ovlivňujících jakost výrobku, za řízení výrobního procesu, za kontrolu a zkoušení, za kontrolní, měřicí a zkušební zařízení, za uvolnění výrobku pro expedici.
2	Zodpovědnost za celkové řízení jakosti	Je určen člen vedení odpovědný za celkové řízení jakosti výrobků včetně přezkoumávání a odpovědnosti za nápravná a preventivní opatření
3	Technologický postup výroby	Výrobce má zpracován technologický postup výroby v dostatečně podrobném rozsahu. Aktuální technologické nebo výrobní předpisy jsou k dispozici na příslušných pracovních místech
4	Technické specifikace	Výrobce má pro výrobek stanoveny technické specifikace, podrobný popis technických vlastností výrobku a má vymezen způsob jeho použití ve stavbě
5	Vedení záznamů	Výrobce vede záznamy o vlastnostech vstupních surovin, materiálů a výrobků, o výrobě, o výrobních a kontrolních zkouškách, o ověřování a kalibraci měřidel a záznamy o stížnostech na kvalitu výrobku. Záznamy jsou identifikovatelné a čitelné a jsou bezpečně archivovány.
6	Výrobní a manipulační zařízení	Výrobce dbá o správný stav potřebného výrobního zařízení.
7	Kontrola a zkoušení	Výrobce má vypracován plán kontrolní a zkušební činnosti (vstupní, mezioperační, výstupní). Kontroly a zkoušky provádí v souladu s tímto plánem. Aktuální kontrolní a zkušební postupy jsou k dispozici na příslušných místech. Výrobce vede a uchovává záznamy o zkouškách a kontrolách.
8	Měřidla používaná k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení	Výrobce má k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení stanovena vhodná měřidla, vede jejich evidenci a dbá na jejich správný stav. Výrobce řádně vede a uchovává záznamy o ověřování a kalibraci měřidel ve smyslu zákona o metrologii.
9	Balení a značení výrobků	Výrobce má zajištěn proces balení a značení výrobků v rozsahu nezbytném pro zajištění shody se specifikovanými požadavky
10	Skladovací prostory	Výrobce disponuje potřebnými prostorami pro skladování vstupních surovin, materiálů a výrobků a pro skladování a expedici hotových výrobků
11	Pokyny pro použití výrobku	Výrobce má zpracovaný návod pro použití a údržbu výrobku v českém jazyce
12	Zajištění základních preventivních opatření	Výrobce zajišťuje základní preventivní opatření (např. výcvik pracovníků pro funkce ovlivňující jakost výrobků, využívání záznamů o jakosti a o stížnostech zákazníků)

### 9.2. Povinnosti žadatele ve vztahu k systému řízení výroby

Žadatel je povinen zajistit způsob kontroly výrobků tak, aby veškeré výrobky, které distribuuje, odpovídaly technické dokumentaci a splňovaly základní požadavky.

Ve stanovených postupech posouzení shody je žadatel povinen zajistit posouzení SŘV autorizovanou osobou u výrobce nebo provádět kontrolu distribuovaných výrobků z hlediska



shody s technickou dokumentací a se základními požadavky ve vlastních nebo smluvních laboratořích a podrobovat tento systém kontroly distribuovaných výrobků posouzení Autorizované osoby.

Při zajištění posouzení SRV v zahraničním výrobním závodě se aplikují minimální požadavky dle tabulky č. 2.

Minimální rozsah požadavků na zajištění kontroly distribuovaných výrobků je uveden v následující tabulce č. 3:

Tabulka 3: Minimální rozsah požadavků na zajištění kontroly distribuovaných výrobků

Poř. č.	Oblast systému jakosti	Upřesňující požadavky
1	Kontrola a zkoušení	Žadatel má vypracovány postupy pro kontrolu výrobků umožňující distribuovat jen výrobky, které odpovídají technické specifikaci. Kontrolu výrobků provádí v souladu s těmito postupy a zpracovaným kontrolním a zkušebním plánem. Pracovníci provádějící kontrolu splňují stanovené kvalifikační požadavky a žadatel o tom vede záznam. Žadatel řádně vede a uchovává (archivuje) záznamy o výsledcích kontrol a zkoušek. Dále vede záznamy o stížnostech na výrobek. Pro zkoušení výrobků má žadatel stanovena měřidla podléhající ověření nebo kalibraci, vede jejich evidenci, dbá na jejich správný stav a má měřidla platně ověřena nebo kalibrována.
2	Měřidla používaná ke kontrole a zkoušení	Žadatel má k zajištění kontroly a zkoušení stanovena vhodná měřidla, vede jejich evidenci a dbá na jejich správný stav. Žadatel řádně vede a uchovává záznamy o ověřování a kalibraci měřidel ve smyslu zákona o metrologii.
3	Skladovací prostory a manipulační zařízení	Žadatel disponuje vhodnými prostorami pro skladování a manipulaci s výrobky včetně skladovacího zařízení a dbá o jejich správný stav
4	Technické vlastnosti výrobku	Žadatel má zpracován podrobný popis technických vlastností výrobku a má vymezen způsob jeho použití ve stavbě
5	Pokyny pro použití výrobku	Žadatel má zpracován návod pro použití a údržbu výrobku v českém jazyce
6	Pokyny a personální požadavky pro instalaci výrobku	Žadatel provádí školení pracovníků odběratelů a instalačních firem zaměřená na podmínky správné instalace výrobku, případně jim distribuuje podrobné pokyny v písemné nebo audiovizuální formě.

### 9.3. Zodpovědnost za dohled nad systémem řízení výroby

#### 9.3.1. Postup podle § 5, §5a NV 163/2002 Sb., v platném znění – Certifikace

Výhradní zodpovědnost za implementaci, dokumentování a provozování SRV má výrobce, v případě distribuce stavebních výrobků je za kontrolu distribuovaných výrobků zodpovědný distributor.

Výrobce provádí vlastními prostředky nebo zajistí u akreditované zkušební laboratoře v rámci výstupní kontroly provedení zkoušek ve zvoleném rozsahu.

Vzorky odebírá výrobce náhodně na výstupu z technologické linky.

Distributor má s dodavatelem uzavřen smluvní vztah, zaručující pouze dodávky výrobků splňujících požadavky podle tabulky č. 1 tohoto STO.

Autorizovaná osoba v rámci své spoluúčasti na procesu posuzování shody provádí pravidelný dohled nad řádným fungováním SRV nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u žadatele a kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobku jedenkrát za 12 měsíců. Platnost certifikátu a možnost distribuovat výrobky nadále na trh je podmíněna kladnými výsledky kontrolních činností uvedených ve zprávě předané výrobcem nebo žadatelem.

Rozsah dohledu nad fungováním systému řízení výroby volí autorizovaná osoba tak, aby během tří let došlo k prověření všech prvků SRV uvedených v kapitolách 9.1. a 9.2.

Během dohledu prováděného v rámci postupu posouzení shody podle § 5 odebírá pracovník autorizované osoby u výrobce nebo žadatele vzorky za účelem kontroly dodržení stanovených požadavků zkouškami provedenými laboratoří autorizované osoby.

Během dohledu prováděného v rámci postupu posouzení shody podle § 5a pracovník autorizované osoby u výrobce nebo žadatel vzorky neodebírání.

## **10. Ověřovací zkoušky**

Pro vymezení technických vlastností výrobku a pro vydání STO nebylo nutné provádět ověřovací zkoušky.

Zpracoval:        Ing. David Mikulášek



# INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

## ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

č. j: 783502360/2020

Žadatel: **MC-Bauchemie s. r. o.**

Adresa: **Skandinávská 990, 267 53 Žebrák, Česká republika**

Výrobek: **Systém pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella  
Typ: Lamely lepené na povrch**

Výrobce: **MC-Bauchemie Müller, GmbH & Co. KG,  
Am Kruppwald 1-8, D-46238 Bottrop, SRN**

Certifikaci provedl: Ing. David Mikulášek

Datum vydání: 09. 12. 2020



  
Mgr. Jiří Heš  
představitel AO 224



## 1. Specifikace výrobku

Systém pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella lepených epoxidovou pryskyřicí na povrch je určen k použití pro dodatečné zesilování stavebních dílců a konstrukcí.

Systém se používá pro:

- dodatečné zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu, předpjatého betonu, cihelného zdiva a dřeva
- zvýšení a znovuoobnovení únosnosti a použitelnosti stavebních objektů
- redukci deformací stavebních dílců a dodatečné omezení šířek trhlin

Složení systému a popis jednotlivých výrobků:

- **MC-CarbonFiber Lamella 160/2800 nebo MC-CarbonFiber Lamella 200/3000 nebo MC-CarbonFiber Lamella E 160/2800** ( původní název MC-DUR CFK-Lamellen )  
Uhlíkové lamely pro zesílení stavebních konstrukcí – lepené na povrch  
Lamely vyráběné z epoxidové pryskyřice s obsahem jednoosých uhlíkových vláken (objem nad 68 %).  
Standardní profily (šířka/tloušťka) 50 mm / 1,2 mm; 80 mm / 1,2 mm; 100 mm / 1,4 mm a 120 mm / 1,4 mm
- **MC-CarboSolid 1280** - duromerové lepidlo pro lepení CFRP lamel MC-CarbonFiber Lamella a ocelových spon při zesílení konstrukcí v pozemním stavitelství ( původní název MC-DUR 1280 )
- **MC-CarboSolid 1000** - pigmentovaná, dvousložková vyrovnávací malta na bázi epoxidové pryskyřice pro zesílení stavebních konstrukcí ( původní název MC-DUR 1000 Parat 09 )
- **MC-CarboSolid 1000 BC** - adhezní můstek na bázi epoxidové pryskyřice pro vyrovnávací maltu MC-CarboSolid 1000 ( původní název MC-DUR 1009 HB )

## 2. Posouzení shody se základními požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

### 2. 1 Postup posouzení shody

Přihlášený výrobek Systém pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella Typ: Lamely lepené na povrch je certifikován dle požadavku žadatele na základě § 5 Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (příloha 2, poř. č. 1.09). Dle požadavku žadatele jedná se o postup posouzení shody podle § 13a, odst. 2 NV č.163/2002 Sb. Na tento výrobek byl v ITC, a. s., Zlín – AO 224 vydán dne 28. 07. 2017 certifikát č. 17 0361 V/AO, jehož platnost vypršela. Žadatel požádal o opětovné posouzení shody. Výrobní technologie zůstává beze změny.

### 2. 2 Ukazatelé konkretizující základní požadavky

Shoda vlastností, Systému pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella Typ: Lamely lepené na povrch, s požadavky byla posuzována na následujících ukazatelích:

- MC-CarbonFiber Lamella – pevnost v tahu, modul pružnosti, tažnost dle ČSN EN 2561



- MC-CarboSolid 1280 – modul pružnosti v ohybu dle ČSN EN ISO 178, modul pružnosti v tlaku dle ČSN EN 13412, přídržnost k oceli a betonu dle ČSN EN 12188, (ČSN EN 1542, ČSN 73 2577)
- MC-CarboSolid 1000 – pevnost v tlaku dle ČSN EN 12190, (ČSN EN 196-1), pevnost v tahu za ohybu dle ČSN EN 196-1, přídržnost k podkladu dle ČSN EN 1542, (ČSN 73 2577), modul pružnosti v tlaku dle ČSN EN 13412
- MC-CarboSolid 1000 BC – přídržnost k podkladu dle ČSN EN 1542, (ČSN 73 2577)

Vedle splnění uvedených ukazatelů se požaduje předložení bezpečnostních listů a instrukcí k použití výrobku.

### 2.3 Místo a rozsah odběru vzorků

Vzorek MC-CarboSolid 1280 byl odebrán v množství 5 kg (složka A 4 kg + složka B 1 kg) žadatelem a dodán do zkušební laboratoře.

### 2.4 Místo provedení zkoušek

Zkoušky byly provedeny ve zkušební laboratoři ITC, a. s. Zlín.

### 2.5. Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušek jsou společně s požadavky specifikovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-1051/2020 uvedeny v tabulce I.

Žadatel předložil bezpečnostní listy uvádějící možná rizika při používání výrobku.

**Tab. I: Požadavky pro hodnocení Systému pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella  
Typ: Lamely lepené na povrch a výsledky zkoušek:**

Technická charakteristika	Jednotka	Požadovaná/deklarovaná hodnota	Stanovená hodnota
Pevnost v tahu MC-CarbonFiber Lamella 160/2800 100 x 1,4 mm	MPa	$\geq 2950$ <sup>1)</sup>	2990 <sup>2)</sup>
Modul pružnosti v tahu – E modul MC-CarbonFiber Lamella 160/2800 100 x 1,4 mm	GPa	$\geq 167$ <sup>1)</sup>	195 <sup>2)</sup>
Tažnost MC-CarbonFiber Lamella 160/2800 100 x 1,4 mm	%	$\geq 1,67$ <sup>1)</sup>	1,8 <sup>2)</sup>
Modul pružnosti v ohybu po 7 dnech MC-CarboSolid 1280	MPa	$\geq 2000$	7 500 <sup>2)</sup>



Modul pružnosti v tlaku po 7 dnech MC-CarboSolid 1280 MC-CarboSolid 1000	MPa MPa	$\geq 2000$ $\geq 2000$	3 800 <sup>2)</sup> 4 100 <sup>2)</sup>
Přidržnost MC-CarboSolid 1280 - k oceli - k betonu	MPa MPa	$\geq 14$ $\geq 2$	21,05 <sup>2)</sup> 3,76 <sup>3)</sup>
Pevnost v tlaku MC-CarboSolid 1000	MPa	$\geq 45$	72,2 <sup>2)</sup>
Pevnost v tahu za ohybu MC-CarboSolid 1000	MPa	$\geq 25$ <sup>1)</sup>	26,6 <sup>2)</sup>
Přidržnost k betonu MC-CarboSolid 1000 BC + MC-CarboSolid 1000	MPa	$\geq 2$	3,92 <sup>2)</sup>

Pozn. <sup>1)</sup> dle deklarace žadatele

<sup>2)</sup> převzato ze závěrečného protokolu č. 783502095/2017

<sup>3)</sup> převzato ze zkušební protokolu č. 783502360-01

## 2.6 Posouzení shody výrobku

Certifikovaný výrobek Systém pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel MC-CarbonFiber Lamella Typ: Lamely lepené na povrch se ve sledovaných ukazatelích shoduje s požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a konkretizovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO - AO 224 – 1051/2020.

## 3. Posouzení způsobu kontroly výrobků žadatelem

Prověrka způsobu kontroly výrobku žadatelem je shrnuta ve zprávě č. 783502360 o dohledu nad řádným fungováním způsobu kontroly výrobků žadatelem ze dne 03. 12. 2020. Způsob kontroly výrobků žadatelem spočívá v provádění vstupní kontroly dováženého výrobku. Předmětem kontroly je neporušenost obalů, identifikační štítky na obalech, množství v příslušném sortimentu, datum výroby, zajištění způsobu přepravy a správné uskladnění dle příslušných norem.

Prověrka prokázala, že způsob kontroly výrobku žadatelem zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

## 4. Dohled

Jednou za rok bude proveden dohled nad způsobem kontroly výrobků žadatelem a namátková kontrola výrobku z následujících vlastností:

- Pevnost v tahu MC-CarbonFiber Lamella
- Modul pružnosti v tahu (E modul) MC-CarbonFiber Lamella
- Tažnost MC-CarbonFiber Lamella



- Modul pružnosti v ohybu MC-CarboSolid 1280
- Modul pružnosti v tlaku MC-CarboSolid 1280, MC-CarboSolid 1000
- Přídržnost k podkladu MC-CarboSolid 1000 BC, MC-CarboSolid 1000, MC-CarboSolid 1280
- Pevnost v tlaku a tahu za ohybu MC-CarboSolid 1000

## 5. Závěr

U vzorku výrobku byla zjištěna shoda jeho vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., specifikovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO - AO 224 – 1051/2020.

Způsob kontroly výrobků žadatelem zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

Výrobek splňuje požadavky pro vydání certifikátu autorizovanou osobou.

## 6. Seznam podkladů pro vypracování závěrečného protokolu

- Žádost o posouzení shody č. 783502360
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Certifikát č. 17 0361 V/AO, vydal ITC, a. s. Zlín dne 28. 07. 2017
- Závěrečný protokol č.j. 783502095/2017, vydal ITC, a. s. Zlín dne 28. 07. 2017
- Stavební technické osvědčení STO - AO 224 - 827/2017, vydal ITC, a. s. Zlín dne 07. 07. 2017
- Stavební technické osvědčení STO - AO 224 - 1051/2020, vydal ITC, a. s. Zlín dne 01. 12. 2020
- Zkušební protokol č.j. 783502360-01, vydal ITC, a. s. Zlín dne 30. 11. 2020
- Technické listy a bezpečnostní listy
- Prověрка způsobu kontroly výrobků u distributora při dohledu č. 783502360, vydal ITC, a. s. Zlín dne 03. 12. 2020
- Certifikát 002185 QM15 systému řízení jakosti výrobce dle normy EN ISO 9001:2015, vydal DQS GmbH, Frankfurt am Mein, Germany, dne 10. 01. 2018



# INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství

Autorizovaná osoba č. 224



## ZPRÁVA O DOHLEDU

č. 345202670 / 2024

Výrobek: **Systém pro zesílení stavebních konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu pomocí uhlíkových lamel **MC-CarbonFiber Lamella****

Typ: Lamely lepené na povrch

Žadatel: **MC – BAUCHEMIE, s. r. o.**

Skandinávská 990

267 53 Žebrák

Výrobce: **MC-Bauchemie Müller, GmbH & Co, Bottrop,**

Am Kruppwald 1-8, 462 38 Bottrop, SRN

Certifikát č.: **20 0544 V/AO/a**

Vypracoval: **Ing. David Mikulášek**

Datum vydání: **06. 12. 2024**

Počet stran: **3**



  
Mgr. Jiří Heš

představitel autorizované osoby č. 224



## 1. Způsob a rozsah dohledu

Cílem bylo provést dohled nad způsobem kontroly výrobků dovozcem/distributorem a ověřit vybrané vlastnosti duromerového lepidla pro lepení CFRP lamel MC-CarbonFiber Lamella a ocelových spon při zesílení konstrukcí v pozemním stavitelství MC-Carbosolid 1280 žadatele MC – BAUCHEMIE, s. r. o., Skandinávská 990, 267 53 Žebrák.

Na tento výrobek byl v ITC, a. s. - AO 224 Zlín vydán dne 01. 01. 2024 certifikát č. 20 0544 V/AO/a na základě Zprávy o dohledu č. 345201726/2024 z téhož dne.

Certifikát prokazuje shodu s požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb. specifikovanými ve stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-1051/2020/a.

Pro ověření byly vybrány následující vlastnosti:

- Pevnost v tlaku dle ČSN EN 196-1, tabulka. 1, příslušného STO.

## 2. Odběr vzorků

Vzorky byly dodány do zkušební laboratoře dne 11. 10. 2024.

vzorek	v ITC, a. s. byl zaevidován pod číslem
MC-Carbosolid 1280 TX	345202670/1

## 3. Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušky provedené v AZL č. 1007.1 jsou společně s požadavky specifikovanými ve stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-1051/2020/a uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1: Požadavky pro hodnocení výrobků a výsledky zkoušek

Měřená veličina	Jednotka	Požadovaná hodnota	Výsledek zkoušky	Nejistota <sup>1)</sup>
Objemová hmotnost	kg/m <sup>3</sup>		1768	25
Pevnost v tahu za ohybu	MPa	≥ 25,0	57,5	1,9
Pevnost v tlaku	MPa	≥ 45,0	83,2	1,9

<sup>1)</sup> rozšířená nejistota měření pro koeficient rozšíření  $k = 2$ , což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%

## 4. Dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků

Pracovník Institutu pro testování a certifikaci, a. s. Zlín provedl 08. 10. 2024 prověrku způsobu kontroly výrobků při jejich dovozu do ČR.

Posuzovatel konstatuje, že systém této kontroly žadatelem je funkční a nadále zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.



#### **Zjištěné nedostatky:**

- nedostatky nebyly zjištěny

#### **Zjištěné neshody:**

- neshody nebyly zjištěny

### **5. Závěr**

Výsledky zkoušek prokázaly, že základní vlastnosti certifikovaných výrobků jsou v souladu s požadovanými parametry uvedenými ve stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-1051/2020/a.

### **6. Seznam podkladů pro vypracování zprávy**

- Smlouva o kontrolní činnosti č. 345202670
- Stavební technické osvědčení STO-AO 224-1051/2020/a, vydal ITC, a. s. Zlín dne 01. 01. 2024
- Certifikát č. 20 0544 V/AO, ITC, a. s. Zlín - AO 224, ze dne 01. 01. 2024
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění Nařízení vlády 215/2016 Sb.
- Kontrolní list způsob kontroly výrobků distributorem při dohledu ze dne 08. 10. 2024
- Zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 345202670-01, ze dne 02. 12. 2024, akr. laboratoř č.1007.1, ITC a. s., Zlín
- Certifikát Systému managementu kvality výrobce MC-Bauchemie Müller GmbH & CO. KG, Bottrop, Německo podle ISO 9001:2015 No. 002185 QM15, platný do 09. 01. 2027, DQS GmbH, Frankfurt am Main, Německo
- Certifikát Systému enviromentálního managementu výrobce MC-Bauchemie Müller GmbH & CO. KG, Bottrop, Německo podle ISO 14001:2015 No. 002185 UM15, platný do 14. 09. 2027, DQS GmbH, Frankfurt am Main, Německo