



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Dovozce : **MC-Bauchemie s.r.o.**
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
IČO: 62619934

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky výrobce
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co K.G., Bottrop SRN:

MC-Injekt GL-95 **MC-Injekt GL-95 TX**
MC-Injekt GL-95 TR **MC-Injekt GL-95 TX-TR**

- **hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi pro zatěsnění konstrukcí a zemin**

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a jsou za podmínek výše uvedeného použití bezpečné.

Výrobce MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. přijal opatření dle ISO 9001, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:

1. Certifikát č. 19 0326 V/AO/a
2. Stavební technické osvědčení STO-AO224-954/2019/a
3. Závěrečný protokol č. 785200076/2022
4. Zpráva o dohledu č. 345202668/2024

vydal: Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín

V Žebráku dne 17. 12. 2024

Ing. Petr Jelínek
jednatel společnosti



MC-BAUCHEMIE
s.r.o.
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
Tel. 311 545 150
IČ 62619934 - DIČ CZ62619934



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224

Rozhodnutí o autorizaci č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU **č. 19 0326 V/AO/a**

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády 215/2016 Sb. (NV 163), Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

**MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR,
MC-Injekt GL-95 TX, MC-Injekt GL-95 TX-TR
hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi
pro zatěsnění konstrukcí a zemin**

dodávaného na trh společností

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990, 267 53 Žebrák, Česká republika

DIČ: CZ62619934

z místa výroby

MC-Bauchemie Müller, GmbH & Co. KG

Am.Kruppwald 1-8, 462 38 Bottrop, SRN

přezkoumala předložené podklady, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované ve stavebním technickém osvědčení č. **STO – AO 224 – 954/2019/a**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV 163.

Certifikát byl vydán na základě Protokolu o certifikaci č. **785200076/2022** ze dne 1. 7. 2022, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5, odst. 5, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně: **04-07-2019**

Změna a): **01-07-2022**

(Nahrazuje certifikát č. 19 0326 V/AO ze dne 04-07-2019)



Mgr. Jiří Heš

představitel Autorizované osoby č. 224



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Rozhodnutí o autorizaci č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydává

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. STO – AO 224 – 954 / 2019 / a

v souladu s § 2 a § 3 nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Autorizovaná osoba osvědčuje vhodnost technických vlastností výrobku

**MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR,
MC-Injekt GL-95 TX, MC-Injekt GL-95 TX-TR**

hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi pro zatěsnění konstrukcí a zemin

uváděného na trh společností

MC-Bauchemie s. r. o.

Skandinávská 990
267 53 Žebrák
Česká republika
IČ: 62619934
DIČ: CZ62619934

z místa výroby:

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
SRN

ve vztahu k základním požadavkům na stavby a určenému použití výrobku ve stavbě.

Zakázka č.: 785200076

Počet stran: 8
Místo a datum vydání: Zlín, 01. 07. 2022
Platnost osvědčení do: 30. 06. 2025



Mgr. Jiří Heš
představitel autorizované osoby č. 224

1. Úvod

Toto stavební technické osvědčení (dále jen „STO“) bylo vydáno autorizovanou osobou AO 224 na základě žádosti žadatele o posouzení shody stavebního výrobku podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále „NV 163“), vzhledem k neexistenci určených norem nebo technických předpisů konkretizujících z hlediska vymezeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na tento výrobek vztahují. Tímto dokumentem Autorizovaná osoba AO 224 vymezuje technické vlastnosti výrobku, jejich úrovně a postupy jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům na stavby uvedeným v příloze č. 1 NV 163 a vymezenému použití výrobku ve stavbě. Je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Žadatel ve smyslu §13a NV 163 požádal o ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon).

2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavební technické osvědčení vydává Autorizovaná osoba AO 224 Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín. Autorizace pro tento typ stavebních výrobků byla AO 224 udělena Rozhodnutím ÚNMZ č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021. Identifikační data AO 224 následují:

Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika
IČ: 47910381
DIČ: CZ47910381
Telefon: +420 572 779 922, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace žadatele a výrobce

3.1. Identifikace žadatele

Žádost o součinnost při posouzení shody podala společnost, zabývající se mj. výrobou stavebních výrobků. Identifikační data žadatele následují:

MC-Bauchemie s. r. o.
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
IČ: 62619934
DIČ: CZ62619934
telefon 311 545 155, fax 311 537 118, e-mail info@mc-bauchemie.cz

3.2. Identifikace výrobce

Adresa výrobce:

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8,
D-46238 Bottrop, SRN



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství

Autorizovaná osoba č. 224



PROTOKOL O CERTIFIKACI

č. 785200076 / 2022

Výrobek: **MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR,
MC-Injekt GL-95 TX, MC-Injekt GL-95 TX-TR**
hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi pro
zatěsnění konstrukcí a zemin

Výrobce: **MC-Bauchemie s. r. o.**
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
Česká republika

Výrobna: **MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG**
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
SRN

Vypracoval: **Ing. David Mikulášek**

Datum vydání: **01. 07. 2022**

Počet stran: **5**



Mgr. Jiří Heš

představitel autorizované osoby č. 224

1. Specifikace výrobku

1.1. Identifikace a popis výrobku

MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX, MC-Injekt GL-95 TX-TR jsou vícesložkové injektážní hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi bez obsahu rozpouštědel s nízkou viskozitou umožňující vnikat do trhlin a dutin menších než 0,1 mm, s dobrou pružností a nízkým odporem proti přetvoření. Vykazují dobrou chemickou odolnost a používají se pro injektáž v dosahu spodních vod, vytěšňovací injektáž trhlin a dutin, proti vodě ve zdivu a v zemině, plošné utěsnění staveb proti vodě v kontaktu se zeminou, dodatečné vnější utěsnění proti vodě zgelovatěním zemin v těžko přístupných oblastech. Jednotlivé typy se liší dobou zpracování – reakce je nastavitelná v rozsahu podle jednotlivých typů.

1.2. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

Injektážní hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX a MC-Injekt GL-95 TX-TR jsou určeny k těsnící injektáži spár, trhlin a dutin ve zdivu a betonu, k těsnící, výplňové a lepicí injektáži kontaktních ploch mezi izolačními fóliemi a betonem (sektorová izolace) a k dodatečnému vnějšímu utěsnění staveb obklopených zeminou (celoplošné zgelovatění zeminy).

1.3. Omezení použití výrobku

Injektážní hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX a MC-Injekt GL-95 TX-TR jsou doporučovány pro injektáž v dosahu spodních vod a to v reagujícím i ve zreagovaném stavu.

Injektážní pryskyřice MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX a MC-Injekt GL-95 TX TR jsou elastické injektážní pryskyřice.

2. Posouzení shody se základními požadavky nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a nařízení vlády 215/2016 Sb.

2. 1 Postup posouzení shody

Přihlášené výrobky MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX a MC-Injekt GL-95 TX-TR hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi pro zatěsnění konstrukcí a zemin jsou certifikovány na základě § 5 Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a NV 215/2016 Sb. (příloha 2, poř. č. 9. 18).

Byla prověřována shoda vlastností se základními požadavky uvedeného nařízení vlády konkretizovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-954/2019/a.

2. 2 Ukazatele konkretizující základní požadavky

Přehled hodnocených jakostních ukazatelů a zkušebních metod je uveden v tabulce č. I.

Shoda vlastností hydrostrukturních pryskyřic na akrylátové bázi pro zatěsnění konstrukcí a zemin MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX a MC-Injekt GL-95 TX-TR byla posuzována na následujících ukazatelích:

- Přídržnost k podkladu dle ČSN 73 2577
- Vodotěsnost dle ČSN 73 2578, (ČSN EN 14068)
- Tekutost (viskozita) dle EN ISO 3219
- Doba zpracovatelnosti dle ČSN EN ISO 9514
- Nasákavost dle ČSN EN ISO 62
- Pevnost v tlaku dle ČSN EN 196-1
- Mez pevnosti v tahu a poměrné prodloužení na mezi pevnosti v tahu dle EN ISO 527-1,3
- Zdravotní nezávadnost pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

2.3 Odběr vzorků

Zástupcem zadavatele byly podle pokynů AO 224 odebrány a do ITC a. s., Zlín dodány vzorky:

MC-Injekt GL-95 TX – hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi pro zatěsnění konstrukcí a zemin

2.4 Místo provedení zkoušek

Hodnocení spojené s posuzováním shody bylo provedeno v ITC, a. s., Zlín, AO 224.

2.5 Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušek jsou společně s požadavky příslušných technických předpisů shrnuty v tabulce I.

Výsledky zkoušek jsou společně s požadavky specifikovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-954/2019/a uvedeny v tabulce I.

Tab. I: Požadavky pro hodnocení pryskyřic MC-Injekt a výsledky zkoušek:

Technická charakteristika	Jednotka	Požadovaná/ deklarovaná hodnota	Stanovená hodnota
Přídržnost k betonu	MPa	$\geq 0,5$ ¹⁾	5,13 ^{2), 4)} 1,44 ^{3), 5)}
Vodotěsnost	$l \cdot m^{-2} \cdot hod.^{-0,5} Pa$	0,1 (D) Vodotěsnost při $2 \times 10^5 Pa$ (S1)	0 ^{2), 5)} Vodotěsnost při $7 \times 10^5 Pa$ (S2) ^{5), 6)}
Viskozita	mPa.s	≤ 60	5 – 44 ²⁾

Doba zpracovatelnosti	s	9 – 900 ¹⁾	58 ^{2), 5)}
Nasákavost	%	20 - 65	58 ^{2), 5)}
Mez pevnosti v tahu	MPa	≥ 0,5 ¹⁾	0,57 ^{2), 4)}
Poměrné prodloužení na mezi pevnosti v tahu	%	≥ 150 ¹⁾	215 ^{2), 4)}
Pevnost v tlaku	MPa	≥ 10 ¹⁾	10,8 ^{2), 7)}
Zdravotní nezávadnost pro přímý styk s pitnou vodou	-	zdravotní a hygienická nezávadnost pro přímý styk s pitnou vodou	zdravotní a hygienická nezávadnost pro přímý styk s pitnou vodou ^{2), 4), 5)}

Pozn.: ¹⁾ dle deklaráce žadatele

²⁾ Zjištěná hodnota převzata ze Závěrečného protokolu č.j. 783502195/2019

³⁾ Zjištěná hodnota převzata ze Zkušebního protokolu akreditované laboratoře č.785200076-01

⁴⁾ MC-Injekt GL-95

⁵⁾ MC-Injekt GL-95 TX

⁶⁾ MC-Injekt GL-95 TX-TR

⁷⁾ MC-Injekt TS-07

2. 6 Posouzení shody výrobku

Certifikovaný výrobek MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX a MC-Injekt GL-95 TX-TR - hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi pro zatěsnění konstrukcí a zemin se ve sledovaných ukazatelích shoduje s požadavky Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb., konkretizovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-954/2019/a.

3. Posouzení systému řízení výroby

Posouzení systému řízení výroby v rámci dohledu bylo provedeno pracovníkem Institutu pro testování a certifikaci, a. s. Zlín – AO 224 dne 02. 11. 2021. Výsledky jsou shrnuty v Kontrolním listu způsobu kontroly výrobků dovozcem/distributorem při dohledu.

Uvedené doklady a zjištění byly uznány jako dostatečné pro prokázání toho, že výrobcem je zajištěno řádné fungování systému řízení výroby certifikovaného výrobku.

4. Závěr

U vzorku výrobku byla zjištěna shoda jeho vlastností se základními požadavky NV 163. Systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.



Výrobek splňuje požadavky pro vydání certifikátu autorizovanou osobou.

5. Dohled

Jednou za 12 měsíců bude proveden dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá žadateli. Dohled bude zaměřen především na změny proti stavu při úvodním posouzení nebo při posledním dozorovém auditu a na reklamace či stížnosti podané na výrobek.

6. Seznam podkladů pro vypracování protokolu o certifikaci

- Smlouva o kontrolní činnosti č. 785200076
- Stavební technické osvědčení STO-AO 224-954/2019/a
- Zkušební protokol akreditované laboratoře č. 785200076-01, 18. 05. 2022
- Kontrolní list způsobu kontroly výrobků dovozcem/distributorem při dohledu, 02. 11. 2021
- Technické listy
- Bezpečnostní listy

4. Identifikace výrobku a vymezení jeho použití ve stavbě

4.1. Identifikace a popis výrobku

MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX, MC-Injekt GL-95 TX-TR jsou vícesložkové injektážní hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi bez obsahu rozpouštědel s nízkou viskozitou umožňující vnikat do trhlin a dutin menších než 0,1 mm, s dobrou pružností a nízkým odporem proti přetvoření. Vykazují dobrou chemickou odolnost a používají se pro injektáž v dosahu spodních vod, vytěšňovací injektáž trhlin a dutin, proti vodě ve zdivu a v zemině, plošné utěsnění staveb proti vodě v kontaktu se zeminou, dodatečné vnější utěsnění proti vodě zgelovatěním zemin v těžko přístupných oblastech. Jednotlivé typy se liší dobou zpracování – reakce je nastavitelná v rozsahu podle jednotlivých typů.

4.2. Značení na výrobku

Výrobky jsou označovány na spotřebitelském obalu - jsou uvedeny údaje zahrnující úplný název výrobku, obchodní jméno žadatele.

4.3. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

Injektážní hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX a MC-Injekt GL-95 TX-TR jsou určeny k těsnící injektáži spár, trhlin a dutin ve zdivu a betonu, k těsnící, výplňové a lepicí injektáži kontaktních ploch mezi izolačními fóliemi a betonem (sektorová izolace) a k dodatečnému vnějšímu utěsnění staveb obklopených zeminou (celoplošné zgelovatění zemin).

4.4. Omezení použití výrobku

Injektážní hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX a MC-Injekt GL-95 TX-TR jsou doporučovány pro injektáž v dosahu spodních vod a to v reagujícím i ve zreagovaném stavu.

Injektážní pryskyřice MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX a MC-Injekt GL-95 TX TR jsou elastické injektážní pryskyřice.

5. Podklady předložené výrobcem

Žadatel předložil spolu se žádostí následující dokumenty:

- Technické a bezpečnostní listy

6. Použité technické předpisy, normy, prameny vědeckých a technických poznatků, údaje o poznatcích z praxe

Ke zpracování a vydání STO byly použity následující dokumenty:

- ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
- ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
- ČSN EN 14068 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody - Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu
- ČSN EN ISO 3219 Plasty. Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgovaném nebo dispergovaném stavu. Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí
- ČSN EN ISO 9514 Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných systémů - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení
- ČSN EN ISO 62 Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě
- ČSN EN ISO 527-1 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy

- ČSN EN ISO 527-3 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky
- ČSN EN 196-1 Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti
- ČSN EN 1015-11 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdělých malt v tahu za ohybu a v tlaku
- ČSN EN 1504-5 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu
- Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů

7. Zatřídění výrobku a postupy posuzování shody dle NV 163

7.1. Zatřídění výrobku dle NV 163

Injektážní hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR, MC-Injekt GL-95 TX a MC-Injekt GL-95 TX-TR jsou stanovenými stavebními výrobky. V rámci přílohy 2 NV 312 spadají do skupiny č. 9.18..

7.2. Předepsané postupy posuzování shody

Pro výrobky skupiny 9, podskupiny 18 stanoví příloha 2 NV 312 postup posuzování shody podle § 7 (ověření shody). V souladu s § 10 NV 163 v platném znění je dle požadavku žadatele proveden postup posuzování shody dle § 5.

7.3. Aplikované technické návody

Pro danou skupinu výrobků byl v rámci koordinačních aktivit ÚNMZ zpracován Technický návod 09_18_01, který se stal východiskem pro vymezení rozsahu sledovaných vlastností a metod pro jejich zjišťování.

7.4. Odchyłky od technického návodu

S ohledem na deklaraci použití výrobku byla deklarována tekutost (viskozita), doba zpracovatelnosti, přidržnost k podkladu, vodotěsnost, nasákavost, mez pevnosti v tahu, poměrné prodloužení na mezi pevnosti v tahu, zdravotní nezávadnost – přímý styk s pitnou vodou (deklarováno pro MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TX).

8. Vymezení technických vlastností ve vztahu k základním požadavkům a způsoby jejich zjištění.

8.1. Základní požadavky a vymezení technických vlastností.

Vymezení technických vlastností sledovaných ve vztahu k základním požadavkům je v souladu s články 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci následující tabulky 1:

Tabulka č. 1: Vymezení technických vlastností a určení zkušebních postupů

Č.	Název vlastnosti: technické	Zkušební postup	Předmět zkoušky:	Počet vzorků		Požadovaná hodnota:
				C	D	
1	Přidržnost k podkladu	ČSN 73 2577	vzorek výrobku	1	1	≥ 0,5 MPa (D)
2	Vodotěsnost	ČSN 73 2578 ČSN EN 14068	vzorek výrobku	1	1	0,1 l.m ⁻² .hod. ^{-0.5} (D) vodotěsnost při 2 x 10 ⁵ Pa ¹⁾
3	Tekutost (viskozita)	ČSN EN ISO 3219	vzorek výrobku	1	1	≤ 60 mPa.s
4	Doba zpracovatelnosti	ČSN EN ISO 9514	vzorek výrobku	1	1	9 – 900 s (D)
5	Nasákavost	ČSN EN ISO 62	vzorek výrobku	1	1	20 – 65 % (D)
6	Mez pevnosti v tahu	ČSN EN ISO 527-1,3	vzorek výrobku	1	1	≥ 0,5 MPa (D)
7	Poměrné prodloužení na mezi pevnosti v tahu	ČSN EN ISO 527-1,3	vzorek výrobku	1	1	≥ 150 % (D)
8	Pevnost v tlaku	ČSN EN 196-1 ČSN EN 1015-11	vzorek výrobku	1	1	≥ 10 MPa (D)
9	Zdravotní nezávadnost Koncentrace látek ve výluhu pro přímý styk s pitnou vodou	Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.	vzorek výrobku	1	1	zdravotní a hygienická nezávadnost pro přímý styk s pitnou vodou ²⁾

Pozn. : (D) deklarováno žadatelem

- 1) deklarováno pro MC-Injekt GL-95 TX, MC-Injekt GL-95 TX-TR
- 2) deklarováno pro MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TX

Výrobek určený ke styku s pitnou vodou musí dle § 3 odst. 3b Vyhlášky č. 409/2005 Sb. splňovat limity výluhových zkoušek. Výluhovým testem zjištěný podíl na znečištění vody nesmí přesáhnout u tohoto typu výrobků hygienický limit (nikoli jednu desetinu) sledovaného ukazatele v pitné vodě daný Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., pokud jeho plocha ve styku se studenou pitnou vodou nepřesahuje 100 cm² nebo poměr jeho plochy ku ploše všech ostatních materiálů ve vodojemu nebo vodovodní síti je menší než 1:1000.

8.2. Vymezení způsobu posouzení technických vlastností

V uvedené tabulce je uveden rovněž seznam normativních předpisů použitých pro vymezení způsobu posouzení jednotlivých sledovaných technických vlastností a nezbytný počet vzorků pro certifikaci (C) a dohled nad systémem řízení výroby a kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobků (D).

8.3. Požadované úrovně technických vlastností

Pro určená použití výrobku ve stavbě, která jsou popsána v člancích 4.3. a 4.4. tohoto STO, byly pro jednotlivé vlastnosti stanoveny požadované hodnoty v posledním sloupci uvedené tabulky.

8.4. Další technické předpisy, které se na daný výrobek vztahují

Na spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly výrobku se vztahují požadavky zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Na výrobek se dále vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění pozdějších předpisů (REACH), zejména příloha XVII, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno, nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Výrobce smí aplikovat pouze taková aditiva (stabilizátory, retardéry hoření, pigmenty apod.), jejichž užití není Nařízením REACH omezeno.

9. Upřesňující požadavky na posuzování systému řízení výroby

Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 NV 163/2002 Sb., v platném znění, a jsou pro výrobce vybraných stavebních výrobků závazné.

9.1. Povinnosti výrobce ve vztahu k systému řízení výroby

Výrobce je povinen zajistit takový systém řízení výroby (dále jen „SŘV“), aby veškeré výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci a zejména splňovaly základní požadavky. Minimální rozsah požadavků na zajištění SŘV výrobcem je uveden v následující tabulce 2:

Tabulka č. 2: Minimální rozsah požadavků na zajištění SŘV výrobcem

Poř. č.	Oblast systému jakosti	Upřesňující požadavky
1	Zodpovědnost za výrobu	Výrobce má jmenovitě určeny pracovníky zodpovědné za nákup surovin, materiálů a výrobků ovlivňujících jakost výrobku, za řízení výrobního procesu, za kontrolu a zkoušení, za kontrolní, měřicí a zkušební zařízení, za uvolnění výrobku pro expedici.
2	Zodpovědnost za celkové řízení jakosti	Je určen člen vedení odpovědný za celkové řízení jakosti výrobků včetně přezkoumávání a odpovědnosti za nápravná a preventivní opatření
3	Technologický postup výroby	Výrobce má zpracován technologický postup výroby v dostatečně podrobném rozsahu. Aktuální technologické nebo výrobní předpisy jsou k dispozici na příslušných pracovních místech
4	Technické specifikace	Výrobce má pro výrobek stanoveny technické specifikace, podrobný popis technických vlastností výrobku a má vymezen způsob jeho použití ve stavbě
5	Vedení záznamů	Výrobce vede záznamy o vlastnostech vstupních surovin, materiálů a výrobků, o výrobě, o výrobních a kontrolních zkouškách, o ověřování a kalibraci měřidel a záznamy o stížnostech na kvalitu výrobku. Záznamy jsou identifikovatelné a čitelné a jsou bezpečně archivovány.
6	Výrobní a manipulační zařízení	Výrobce dbá o správný stav potřebného výrobního zařízení.
7	Kontrola a zkoušení	Výrobce má vypracován plán kontrolní a zkušební činnosti (vstupní, mezioperační, výstupní). Kontroly a zkoušky provádí v souladu s tímto plánem. Aktuální kontrolní a zkušební postupy jsou k dispozici na příslušných místech. Výrobce vede a uchovává záznamy o zkouškách a kontrolách.
8	Měřidla používaná k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení	Výrobce má k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení stanovena vhodná měřidla, vede jejich evidenci a dbá na jejich správný stav. Výrobce řádně vede a uchovává záznamy o ověřování a kalibraci měřidel ve smyslu zákona o metrologii.
9	Balení a značení výrobků	Výrobce má zajištěn proces balení a značení výrobků v rozsahu nezbytném pro zajištění shody se specifikovanými požadavky
10	Skladovací prostory	Výrobce disponuje potřebnými prostorami pro skladování vstupních surovin, materiálů a výrobků a pro skladování a expedici hotových výrobků
11	Pokyny pro použití výrobku	Výrobce má zpracovaný návod pro použití a údržbu výrobku v českém jazyce

12	Zajištění základních preventivních opatření	Výrobce zajišťuje základní preventivní opatření (např. výcvik pracovníků pro funkce ovlivňující jakost výrobků, využívání záznamů o jakosti a o stížnostech zákazníků)
----	---	--

9.2. Povinnosti žadatele ve vztahu k systému řízení výroby

Žadatel je povinen zajistit způsob kontroly výrobků tak, aby veškeré výrobky, které distribuuje, odpovídaly technické dokumentaci a splňovaly základní požadavky.

Ve stanovených postupech posouzení shody je žadatel povinen zajistit posouzení SŘV autorizovanou osobou u výrobce nebo provádět kontrolu distribuovaných výrobků z hlediska shody s technickou dokumentací a se základními požadavky ve vlastních nebo smluvních laboratořích a podrobovat tento systém kontroly distribuovaných výrobků posouzení Autorizované osoby.

Při zajištění posouzení SŘV v zahraničním výrobním závodě se aplikují minimální požadavky dle tabulky č. 2.

Minimální rozsah požadavků na zajištění kontroly distribuovaných výrobků je uveden v následující tabulce č. 3:

Tabulka 3: Minimální rozsah požadavků na zajištění kontroly distribuovaných výrobků

Poř. č.	Oblast systému jakosti	Upřesňující požadavky
1	Kontrola a zkoušení	Žadatel má vypracovány postupy pro kontrolu výrobků umožňující distribuovat jen výrobky, které odpovídají technické specifikaci. Kontrolu výrobků provádí v souladu s těmito postupy a zpracovaným kontrolním a zkušebním plánem. Pracovníci provádějící kontrolu splňují stanovené kvalifikační požadavky a žadatel o tom vede záznam. Žadatel řádně vede a uchovává (archivuje) záznamy o výsledcích kontrol a zkoušek. Dále vede záznamy o stížnostech na výrobek. Pro zkoušení výrobků má žadatel stanovena měřidla podléhající ověření nebo kalibraci, vede jejich evidenci, dbá na jejich správný stav a má měřidla platně ověřena nebo kalibrována.
2	Měřidla používaná ke kontrole a zkoušení	Žadatel má k zajištění kontroly a zkoušení stanovena vhodná měřidla, vede jejich evidenci a dbá na jejich správný stav. Žadatel řádně vede a uchovává záznamy o ověřování a kalibraci měřidel ve smyslu zákona o metrologii.
3	Skladovací prostory a manipulační zařízení	Žadatel disponuje vhodnými prostorami pro skladování a manipulaci s výrobky včetně skladovacího zařízení a dbá o jejich správný stav
4	Technické vlastnosti výrobku	Žadatel má zpracován podrobný popis technických vlastností výrobku a má vymezen způsob jeho použití ve stavbě
5	Pokyny pro použití výrobku	Žadatel má zpracován návod pro použití a údržbu výrobku v českém jazyce
6	Pokyny a personální požadavky pro instalaci výrobku	Žadatel provádí školení pracovníků odběratelů a instalačních firem zaměřená na podmínky správné instalace výrobku, případně jim distribuuje podrobné pokyny v písemné nebo audiovizuální formě.

9.3. Zodpovědnost za dohled nad systémem řízení výroby

9.3.1. Postup podle § 5, §5a NV 163/2002 Sb., v platném znění – Certifikace

Výhradní zodpovědnost za implementaci, dokumentování a provozování SŘV má výrobce, v případě distribuce stavebních výrobků je za kontrolu distribuovaných výrobků zodpovědný distributor.

Výrobce provádí vlastními prostředky nebo zajistí u akreditované zkušební laboratoře v rámci výstupní kontroly provedení zkoušek ve zvoleném rozsahu.

Vzorky odebírá výrobce náhodně na výstupu z technologické linky.

Distributor má s dodavatelem uzavřen smluvní vztah, zaručující pouze dodávky výrobků splňujících požadavky podle tabulky č. 1 tohoto STO.

Autorizovaná osoba v rámci své spoluúčasti na procesu posuzování shody provádí pravidelný dohled nad řádným fungováním SŘV nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u žadatele a kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobku jedenkrát za 12 měsíců. Platnost certifikátu a možnost distribuovat výrobky nadále na trh je podmíněna kladnými výsledky kontrolních činností uvedených ve zprávě předané výrobcí nebo žadatelem.

Rozsah dohledu nad fungováním systému řízení výroby volí autorizovaná osoba tak, aby během tří let došlo k prověření všech prvků SŘV uvedených v kapitolách 9.1. a 9.2.

Během dohledu prováděného v rámci postupu posouzení shody podle § 5 odebírá pracovník autorizované osoby u výrobce nebo žadatele vzorky za účelem kontroly dodržení stanovených požadavků zkouškami provedenými laboratoří autorizované osoby.

Během dohledu prováděného v rámci postupu posouzení shody podle § 5a pracovník autorizované osoby u výrobce nebo žadatel vzorky neodebírá.

10. Ověřovací zkoušky

Pro vymezení technických vlastností výrobku a pro vydání STO nebylo nutné provádět ověřovací zkoušky.

Zpracoval: Ing. David Mikulášek



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství

Autorizovaná osoba č. 224



ZPRÁVA O DOHLEDU

č. 345202668 / 2024

Výrobek: **MC-Injekt GL-95, MC-Injekt GL-95 TR,
MC-Injekt GL-95 TX, MC-Injekt GL-95 TX-TR**
hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi pro
zatěsnění konstrukcí a zemin

Žadatel: **MC – BAUCHEMIE, s. r. o.**
Skandinávská 990
267 53 Žebrák

Výrobce: **MC-Bauchemie Müller, GmbH & Co,
Bottrop,**
Am Kruppwald 1-8, 462 38 Bottrop, SRN

Certifikát č.: **19 0326 V/AO/a**

Vypracoval: **Ing. David Mikulášek**

Datum vydání: **17. 12. 2024**

Počet stran: **3**



Mgr. Jiří Heš

představitel autorizované osoby č. 224

1. Způsob a rozsah dohledu

Cílem bylo provést dohled nad způsobem kontroly výrobků dovozcem/distributorem a ověřit vybrané vlastnosti injektážní pryskyřice pro měkce elastické utěsnění MC-Injekt GL-95 TX žadatele MC – BAUCHEMIE, s. r. o., Skandinávská 990, 267 53 Žebrák.

Na tento výrobek byl v ITC, a. s. - AO 224 Zlín vydán dne 01. 07. 2022 certifikát č. 19 0326 V/AO/a na základě Protokolu o certifikaci č. 785200076/2022 z téhož dne.

Certifikát prokazuje shodu s požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb. specifikovanými ve stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-954/2019/a.

Pro ověření byly vybrány následující vlastnosti:

- Přídržnost k podkladu dle ČSN 73 2577, tabulka. 1, příslušného STO.

2. Odběr vzorků

Vzorky byly dodány do zkušební laboratoře dne 11. 10. 2024.

vzorek	v ITC, a. s. byl zaevidován pod číslem
MC-Injekt GL-95 TX, složky A1, A2, A3, B a B1	345202668/1

3. Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušky provedené v AZL č. 1007.1 jsou společně s požadavky specifikovanými ve stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-954/2019/a uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1: Požadavky pro hodnocení výrobků a výsledky zkoušek

Měřená veličina	Jednotka	Požadovaná hodnota	Výsledek zkoušky	Nejistota ¹⁾
Přídržnost k podkladu	MPa	≥ 0,5	1,45 ²⁾	0,07

¹⁾ rozšířená nejistota měření pro koeficient rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%

²⁾ u všech měření nastalo porušení ve styku materiálu s podkladem

4. Dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků

Pracovník Institutu pro testování a certifikaci, a. s. Zlín provedl 08. 10. 2024 prověrku způsobu kontroly výrobků při jejich dovozu do ČR.

Posuzovatel konstatuje, že systém této kontroly žadatelem je funkční a nadále zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

Zjištěné nedostatky:

- nedostatky nebyly zjištěny



Zjištěné neshody:

- neshody nebyly zjištěny

5. Závěr

Výsledky zkoušek prokázaly, že základní vlastnosti certifikovaných výrobků jsou v souladu s požadovanými parametry uvedenými ve stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-954/2019/a.

6. Seznam podkladů pro vypracování zprávy

- Smlouva o kontrolní činnosti č. 345202668
- Stavební technické osvědčení STO-AO 224-954/2019/a, vydal ITC, a. s. Zlín dne 01. 07. 2022
- Certifikát č. 19 0326 V/AO/a, ITC, a. s. Zlín - AO 224, ze dne 01. 07. 2022
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění Nařízení vlády 215/2016 Sb.
- Kontrolní list způsob kontroly výrobků distributorem při dohledu ze dne 08. 10. 2024
- Zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 345202668-01, ze dne 13. 12. 2024, akr. laboratoř č.1007.1, ITC a. s., Zlín
- Certifikát Systému managementu kvality výrobce MC-Bauchemie Müller GmbH & CO. KG, Bottrop, Německo podle ISO 9001:2015 No. 002185 QM15, platný do 09. 01. 2027, DQS GmbH, Frankfurt am Main, Německo
- Certifikát Systému enviromentálního managementu výrobce MC-Bauchemie Müller GmbH & CO. KG, Bottrop, Německo podle ISO 14001:2015 No. 002185 UM15, platný do 14. 09. 2027, DQS GmbH, Frankfurt am Main, Německo