

Centrament Rapid 601

Urychlovač tvrdnutí

Vlastnosti produktu

- řízené zkrácení časů náběhu u betonů a malt
- vhodný i pro železobetony
- neobsahuje chloridy
- neobsahuje částice napadající beton nebo ocelovou výztuž

Oblasti použití

- výroba betonových dílců
- zkracuje časy obrátek
- zvyšuje počáteční pevnosti

Pokyny pro zpracování

Nejllepších výsledků je dosahováno s čerstvými reaktivními cementy.

Prostřednictvím Centramentu Rapid 601 jsou komponenty cementu urychleny. Je pozitivně urychlena tvorba krystalů.

Centrament Rapad 601 se dávkuje v průběhu míchání.

Čas nutný k promíchání je 1 minuta po nadávkování.

Závazné požadavky norem na výrobu, zpracování a následné ošetřování betonu je nutné dodržet.

Působením Centramentu Rapid 601 jsou rychleji rozpouštěny reaktivní složky cementu a tímto je pozitivně ovlivněna tvorba krystalické vazby.

Technické vlastnosti Centrament Rapid 601

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Hustota	kg/dm ³	cca 0,85	-
Doporučené dávkování	g	2-50	na 1 kg cementu
Maximální obsah chloridů	% hmot.	< 0,10	-
Maximální obsah alkálií	% hmot.	< 1,00	-

Ostatní data Centrament Rapid 601

Druh přísady	Přísada urychlující tvrdnutí; EN 934-2: T7
Název	Centrament Rapid 601
Forma	sypká
Zkušební rozhodnutí	0754-CPD-02-1065.2
Ohlašující úřad	MPA Karlsruhe
Vlastní dozor	DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6
Barevné označení	zelené
Forma dodávky	20 kg pytel

Všeobecné informace

Uskladnění	dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 6 měsíců
Odstranění obalu	Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených. Společnost je vedena u EKO-KOM; k.č. EK-F06031263.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-RP/T-KJ

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.