

Centrament Stabi M 15

Stabilizátor pro betonáže pod vodou

Vlastnosti produktu

- neobsahuje korozivní složky
- zlepšuje soudržnost betonu
- ulehčuje uložení betonu
- umožňuje betonovat v tekoucích vodách
- pro všechny normované betony

Oblasti použití

- prostý beton a vyztužený beton pod vodou
- opravy betonových lodních kanálů
- zpevňování břehových svahů pod vodou

Pokyny pro zpracování

Přidáním Centramentu Stabi M15 se zlepšuje soudržnost cementové směsi a snižuje vymývání cementového tmelu. Díky tomu je možné ukládat beton do vody aniž by nastalo rozmísení.

Centrament Stabi M15 je možné užít jak u prostého tak vyztuženého betonu.

U konstrukčního betonu pod vodou je nutné dodržet zadané hodnoty jako je obsah cementu a vodní součinitel.

Dávkování se řídí místem určení, požadovanou soudržností a složením betonové směsi.

Při nízkém množství cementu je nutné vyšší dávkování, které může způsobit malé zvýšení obsahu

vzduchu. Je nutné provést průkazní zkoušky.

Centrament Stabi M15 se dávkuje v míchacím centru na suchou směs.

K dosažení optimálního účinku je vhodné prodloužit dobu míchání o 45 sekund.

V případě nutnosti je možné upravovat konzistenci pomocí plastifikátorů a superplastifikátorů.

Centrament Stabi M15 je odzkoušen na vliv podzemní vody.

Prosím povšimněte si "Všeobecných odkazů pro použití přísad do betonu".

Technické vlastnosti Centrament Stabi M 15

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Sypná hmotnost	kg/dm ³	cca 0,50	-
Doporučené dávkování	g	2-50	na 1 kg cementu
Maximální obsah chloridů	% hmot.	< 0,10	-
Maximální obsah alkálií	% hmot.	< 1,00	-

Ostatní data Centrament Stabi M 15

Druh přísady	Stabilizační přísada; EN 934-2: T4
Název	Centrament Stabi M 15
Barva	běžová
Forma	prachová
Zkušební rozhodnutí	0754-CPD-02-1065.2
Ohlašující úřad	MPA Karlsruhe
Vlastní dozor	DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6
Barevné označení	fialové
Forma dodávky	10 kg pytel

Všeobecné informace

Uskladnění	dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 6 měsíců
Odstranění obalu	Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených. Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-RP/T-KJ

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.