

Donnitil 3 X Pulver

Univerzální čistící prostředek

Vlastnosti produktu

- hospodárná forma koncentráту
- lze ředit vodou až do poměru 1:20
- krátká doba působení

Oblasti použití

- pro odstranění zbytků malt a stříkanců betonu na:
 - stavebních strojích
 - míchačkách
- pro čištění např.:
 - betonových dílců a ploch
 - obkladaček a dlaždic
 - odstranění výkvětů
 - čištění fasád
- pro odstranění zbytků cementového mléka

Pokyny pro zpracování

Před použitím si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny na etiketě. Je nutné použít ochranné rukavice a brýle. Zamezit vniknutí přípravku do očí !

Nanášení

Donnitil 3X Pulver se ředí vodou dle potřeby v poměru od 1:4 až do 1:20. Optimální poměr je třeba stanovit na základě odzkoušení. Poměry míchání uváděné zde nebo v naší příručce kosmetiky betonu jsou hodnoty z praxe.

Namíchaný roztok se nanáší pomocí např. štětce či kartáče na dobře navlhčený podklad. Necháme krátce působit a poté můžeme čistící proces podpořit

mechanickým čištěním. Při silném znečištění lze postup několikrát opakovat až do dosažení kýženého efektu.

Po ukončení čistícího procesu je čištěné plochy nutné důkladně opláchnout vodou tak, aby se odstranily veškeré zbytky čistícího roztoku. Po čištění strojů je doporučujeme ošetřit vhodným konzervačním prostředkem (např. Intaktin).

Upozornění

Pracovní pomůcky by neměly obsahovat díly z kovu, především železa, které při delším působení Donnitilu 3X Pulver mohou zabarvit podkladní beton či jinou čištěnou plochu.

Technické vlastnosti Donnitil 3X

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Spotřeba	g/m ²	cca 250 - 300	zředěného roztoku
Míchání	hm. díl : hm. díl	1 : 4 – 1 : 20	Donnitil 3X Pulver : voda

Ostatní data Donnitil 3X

Vlastní dozor	DIN EN ISO 9001
Forma	sypká
Teplota pro zpracování	+ 5 °C
Čištění pracovních nástrojů	bezprostředně po použití omýt vodou
Požadavky na bezpečnostní předpisy	Nutné dodržovat DIN – bezpečnostní list ! Nutné pracovat v ochranných pomůckách !
Forma dodávky	12 kg kyblík

Všeobecné informace

Uskladnění	dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 12 měsíců
Odstranění obalu	Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených. Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-PP/T-KJ

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.