

Exzellent STP 520

Postřik v systému omítek Exzellent STP

Ruční a strojní omítka šedá



VLASTNOSTI VÝROBKU

- jednosložkový
- omítka transportující sůl a regulující vlhkost
- regulace vlhkosti, zpomaluje tvorbu plísní
- není hydrofobizovaný, otevřený difúzi vodních par
- udržitelný, nejedná se o obětovanou omítku
- nízké smrštění
- odolný vůči vnějším vlivům, vysoké vodě a odstříkující vodě
- nehořlavý podle ČSN EN 13501-1, třída reakce na oheň A1

OBLASTI POUŽITÍ

- vhodný jako adhezni můstek pro hladké podklady
- ve vnitřním a vnějším prostředí a v oblasti soklů k trvalé regulaci vlhkosti pro všechny druhy cihelného zdiva u starých staveb a novostaveb – bez nákladných opatření pro odvlhčení
- vhodné pro vysoce zasolené a vlhké zdivo s vlhkostí do 95 %

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu / Předvlhčení: Viz samostatný technický list „Všeobecné pokyny pro zpracování – Systém Exzellent STP“. Před aplikací Exzellent STP 520 je nutné provést důkladné zvlhčení podkladu. Je však třeba zamezit tvorbě uzavřeného vodního filmu na povrchu. Před samotným začátkem aplikace by měl být podklad lehce vlhký.

Míchání: Exzellent STP 520 se vsype do předem připravené nádoby s vodou a za stálého míchání se rozmíchá na homogenní směs bez hrudek. Konzistence se upravuje přidáním prášku, voda navíc se přidávat nesmí. K míchání je nutné použít míchačku s dvojitým míchadlem. Ruční míchání není povoleno. Doba míchání je 2 minuty. Poté následuje krátká přestávka nejméně 1 minutu a následně se materiál znovu promíchá po dobu 30 vteřin.

Skladba omítky: Exzellent STP 520 je základní postřiková omítka a součást omítkového systému Exzellent STP. Musí být dodrženy doby schnutí. Aplikace ve formě kompaktního povlaku není přípustná. Pro více detailních informací týkajících se skladby omítky nás prosím kontaktujte.

Aplikace: Viz samostatný technický list „Všeobecné pokyny pro zpracování – Systém Exzellent STP“. 50 % omítky se nanáší metodou postřiku, např. štětkou. Přípravná omítka vytváří mechanickou vazbu mezi podkladem a povlakem. Po dostatečné době schnutí se na povrch nanese vrchní omítka Exzellent STP.

Ošetřování: Exzellent STP 520 je nutné chránit před příliš rychlou ztrátou vlhkosti a před přímým slunečním zářením a větrem.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Maximální velikost zrna	mm	2,2	
Objemová hmotnost za sucha	kg/dm ³	cca 1,6	
Poměr míchání	kg : l	23 – 25 : 5	prášková složka : voda
Obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě	%	≥ 18	
Doba zpracovatelnosti	minuta	cca 30	při 20 °C
Podmínky pro zpracování	°C	≥ 5 ≤ 30	
Spotřeba	kg/m ²	cca 5	50 % nanášeno nahazováním
Nanášení další vrstvy po	hodina	24	postříková omítka / vrchní omítkový nátěr
Tepelná vodivost λ	W/m·K	0,67	

Veškeré technické hodnoty byly stanoveny v laboratoři při teplotě 21±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Barva	šedá
Balení	25 kg pytel
Skladování	Originálně uzavřená balení lze skladovat v chladu a suchu minimálně 12 měsíců. Chraňte před mrazem.
Likvidace obalů	Ujistěte se, že jsou nádoby na jedno použití zcela prázdné. Zajistěte dodržování našeho informačního letáku "Vracení vyprázdněných přepravních a prodejních obalů". Na vyžádání Vám jej rádi zašleme.

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylovající se od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2100004374]