

Exzellent STP historic Feinputz

Jemná omítka ve vápenném systému omítek Exzellent STP

Ruční omítka bez obsahu cementu



VLASTNOSTI VÝROBKU

- jednosložkový, reguluje vlhkost, zpomaluje tvorbu plísní
- zcela bez cementu, 0 % obsahu cementu
- obsahuje přírodní hydraulické vápno (NHL 3,5)
- omítka transportující sůl a regulující vlhkost
- odvádí vodu a sůl díky speciální geometrii pórů
- není hydrofobizovaný, otevřený difúzi vodních par
- udržitelný, nejedná se o obětovanou omítku
- nízké smrštění
- odolný vůči vnějším vlivům, vysoké vodě a odstříkující vodě
- nehořlavý podle ČSN EN 13501-1, třída reakce na oheň A1

OBLASTI POUŽITÍ

- trvalá regulace vlhkosti ve vnitřním i vnějším prostředí
- vhodný pro rekonstrukce historických budov a památek
- vhodný pro vysoce zasolené a vlhké cihelné zdivo s vlhkostí do 95 %

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu / Předvlhčení: Viz samostatný technický list „Všeobecné pokyny pro zpracování – Vápenný omítkový systém Exzellent STP“. Před aplikací je nutné vyhladit podklad brusnou mřížkou. Před aplikací Exzellent STP historic Feinputz je nutné provést důkladné zvlhčení podkladu. Je však třeba zamezit tvorbě uzavřeného vodního filmu na povrchu. Před samotným začátkem aplikace by měl být podklad lehce vlhký.

Míchání: Exzellent STP historic Feinputz se vsype do předem připravené nádoby s vodou a za stálého míchání se rozmíchá na homogenní směs bez hrudek. Konzistence se upravuje přidáním prášku, voda navíc se přidávat nesmí. K míchání je nutné použít míchačku s dvojitým míchadlem. Ruční míchání není povoleno. Doba míchání je 2 minuty, poté následuje technologická přestávka nejméně 5 minut a materiál se znovu promíchá po dobu několika vteřin.

Skladba omítky: Exzellent STP historic Feinputz je jemná omítka a součást vápenného omítkového systému Exzellent STP. Vhodným podkladem jsou vrchní omítky systému Exzellent STP nebo sanační omítky Oxal. Pro více detailních informací týkajících se skladby omítky nás prosím kontaktujte.

Aplikace: Exzellent STP historic Feinputz se nanáší ve dvou vrstvách. První vrstva se rovnoměrně rozetře v tloušťce 2 – 4 mm. Po technologické přestávce lze aplikovat druhou vrstvu v tloušťce 2 – 4 mm za pomoci zednické lžice nebo hladítka. Celková tloušťka obou vrstev nesmí přesáhnout 8 mm.

Povrchová úprava: Viz samostatný technický list „Všeobecné pokyny pro zpracování – Vápenný omítkový systém Exzellent STP“. Povrch je možno vyhladit bez přidání vody za pomoci hladítka s pěnovou gumou nebo plstěného hladítka. V žádném případě k vyhlazení Exzellent STP historic Feinputz nepoužívejte houbu!

Ošetřování: Exzellent STP historic Feinputz je nutné během fáze tuhnutí chránit před příliš rychlou ztrátou vlhkosti a před přímým slunečním zářením a větrem.

Obecné informace: Pro zajištění optimální difúze je třeba se vyvarovat dalšímu natírání vrchní omítky, pokud je to možné. Je-li vyžadováno omítku natřít, je zakázáno používat parotěsné nátěry nebo vrstvy. K regulaci vlhkosti se smí používat pouze vysoce difúzně otevřené nátěrové systémy na silikátové bázi s následujícími vlastnostmi: hodnota difúzního odporu $S_d < 0,01$ m.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Maximální velikost zrna	mm	0,4	
Objemová hmotnost za sucha	kg/dm ³	cca 1,2	
Poměr míchání	kg : l	23 - 25 : 5,3	prášková složka : voda
Doba zpracovatelnosti	minuta	cca 30	při 20 °C
Podmínky pro zpracování	°C	≥ 10 ≤ 30	teplota vzduchu, podkladu a materiálu
Spotřeba	kg/m ² /mm	1,25 – 1,6	
Tloušťka vrstvy	mm	2 4 4 8	minimální tloušťka vrstvy na pracovní krok maximální celková tloušťka vrstvy na pracovní krok minimální celková tloušťka vrstvy maximální celková tloušťka vrstvy
Tepelná vodivost λ	W/m·K	0,47	
Obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě	%	≥ 20	
Difúzní odpor vůči vodní páře Sd	m	< 0,05	při tloušťce vrstvy 2 cm
Veškeré technické hodnoty byly stanoveny v laboratoři při teplotě 21±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.			
Forma	prášková		
Barva	přírodní bílá, jiné barevné odstíny na vyžádání		
Balení	25 kg pytel		
Skladování	Originálně uzavřená balení lze skladovat v chladu a suchu minimálně 12 měsíců. Chraňte před mrazem.		
Likvidace obalů	Ujistěte se, že jsou nádoby na jedno použití zcela prázdné. Zajistěte dodržování našeho informačního letáku "Vracení vyprázdněných přepravních a prodejních obalů". Na vyžádání Vám jej rádi zašleme.		

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2100004381]