

MC-Estrifan Color

Pigmentovaná lazura pro nasákové minerální podklady

Vlastnosti výrobku

- jednosložkový
- připravený k přímému použití
- odolný UV-záření a stárnutí
- propustný pro vodní páru
- odolný mrazu a rozmrazovacím solím podle EN 13687-1
- zachovává původní strukturu podkladu
- nanášení válečkem, štětkou nebo stříkáním

Oblasti použití

- pro barvení a obnovu minerálních podkladů jako např. potěry a betonové podlahy
- pro barvení a obnovu betonových desek a dlaždic
- vhodný pro vnitřní i vnější použití

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu

Poklad musí být čistý, suchý a pevný, bez staré impregnace, nátěrů, oleje, mastnoty a dalších separačních látek.

Míchání

MC-Estrifan Color je potřeba důkladně před použitím promíchat.

Způsoby nanášení

MC-Estrifan Color se nanáší válečkem křížovým způsobem, štětkou nebo stříkáním rovnoměrně na podklad v tenké vrstvě. Je třeba zabránit tvorbě kaluží. Je třeba provádět i velké plochy bez přerušení, aby nedocházelo ke tvorbě linií. V závislosti na podmínkách podkladu může být třeba nanést více vrstev.

Obecné informace

Spotřeby materiálu, doba zpracovatelnosti, pochozí způsobilost a zatížitelnost podlahy je závislá na podmínkách podkladu a teplotě prostředí. Chemické namáhání může způsobovat barevné změny, které ale zpravidla neovlivňují způsobilost a funkčnost podlahy. Chemicky a mechanicky namáhané plochy podléhají opotřebení závislému na druhu použití. Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu a běžnou údržbu podlahy.

Technické hodnoty MC-Estrifan Color

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámky
Pojivová matrice			akrylátová disperze
Hustota	g/cm ³	cca 1,02	
Spotřeba	g/m ²	cca 150	na jednu vrstvu nátěru, v závislosti na nasákavosti podkladu
Doba vysychání			
Pochozí způsobilost	hodina	cca 1	při 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu
Plná zatížitelnost	hodina	24	při 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu
Podmínky pro zpracování	°C	≥ 8 - ≤ 30	teplota vzduchu a podkladu
	%	≤ 85	relativní vlhkost vzduchu
	K	3	nad rosným bodem

Poznámky k produktu MC-Estrifan Color

Výrobní kontrola	EN ISO 9001
Standardní barevné odstíny	šedá, antracitová, červená
Forma	roztok
Skladování	Chránit před mrazem! Originálně uzavřené nádoby lze skladovat v chladu (pod 20 °C) a v suchu min. 12 měsíců.
Balení	15 l vědro
Čistící prostředek	voda
Likvidace obalů	V zájmu životního prostředí obaly před řádnou likvidací dokonale vyprázdněte.

Poznámka: Údaje v tomto technickém listu jsou uváděny na základě našich zkušeností a dle našeho nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití, a zvláště pak místním podmínkám. Naše údaje se vztahují k všeobecně platným technickým pravidlům, které musí být dodržovány při aplikaci. S přihlédnutím k tomu ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat všeobecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 01/18. Tento materiál byl z technického hlediska upraven. Předchozí vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska upraveném vydání je toto vydání neplatné.