

MC-FastTape

Netkaná páska pro těsnění při napojování ploch laminovaná termoplastickým elastomerem



VLASTNOSTI VÝROBKU

- vysoká odolnost vůči roztržení
- vodotěsný
- rychlé a snadné použití
- vynikající odolnost stárnutí
- vysoká chemická odolnost
- použitelnost v místech zatížených vlhkostí, jako jsou např. balkóny, terasy a mokré prostory
- součást hydroizolačních systémů Expert Proof a Nafuflex

OBLASTI POUŽITÍ

- těsnění u napojení v koutu
- těsnění spojovacích spár
- těsnění ve vnitřních a vnějších rozích

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu: Podklad musí být zbaven volných částic, starých nátěrů, separačně působících látek, mastnoty apod. Podklad nesmí být namrzlý, musí být čistý a suchý.

Aplikace: Páska se vloží do první vrstvy hydroizolace. Poté se nanáší druhá vrstva hydroizolace. Při aplikaci u napojení ploch se doporučuje v kombinaci s Expert Proof eco. Napojení těsnící pásky lze provést pomocí výrobku Mycoflex 488 MS nebo Expert Proof eco. Obě strany by měly přesahovat alespoň o 100 mm.

Další informace: MC-FastTape je certifikován v rámci systému ve spojení s Expert Proof, Expert Proof eco a Expert Proof one.

Další podrobnosti o aplikaci najdete v letáku k výrobku MC-FastTape.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Tloušťka	mm	0,7	
Šířka	mm	120	
Hmotnost	g/m	44	
Teplotní odolnost	°C	> -30 < 90	
Vodotěsnost	bar	> 1,5	ČSN EN 1928
Reakce na oheň		B2 E	DIN 4102-1 ČSN EN 13501-1
Protážení při přetržení v podélném směru	%	50	ČSN EN ISO 527-3
Protážení při přetržení v kolmém směru	%	200	ČSN EN ISO 527-3
Veškeré technické hodnoty byly stanoveny v laboratoři při teplotě 21±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.			
Balení		MC-FastTape: 50 m role MC-FastTape IE: 10 vnitřních rohů / balení MC-FastTape AE: 10 vnějších rohů / balení	
Barva		modrá	

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech.

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylovající se od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2100004642]