

# MC-Floor Connect CP

Spárový profil pro parkoviště, bez otřesů,  
mechanicky zatížitelný pojezdem



## VLASTNOSTI VÝROBKU

- mechanicky vysoce zatížitelný profil, optimalizovaný pro pojezd pneumatik
- vhodný i pro široké spáry
- možnost broušení, díky tomu zcela hladký přechod na okolní podklady
- vyztužený uhlíkovými vlákny a bez obsahu oceli
- malé hloubky zabudování
- rychlá aplikace a snadná oprava

## OBLASTI POUŽITÍ

- parkovací domy a podzemní garáže
- autosalóny a showroomy
- dílny a automobilový průmysl

## POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

**Aplikace:** Zadní strana MC-Floor Connect se nalepí celoplošně lepidlem MC-Floor Connect Adhesive středově přes stávající spáru. Vyžádejte si naši technickou příručku pro systém MC-Floor Connect.

**Obecné informace:** Profil MC-Floor Connect je dodáván vyspárováný. Tato údržbová spára slouží pouze k lepší čistitelnosti profilu a je vodotěsná při pohybech spáry do 3 mm. Při větších pohybech spáry a zároveň požadované těsnosti musí být pod profil MC-Floor Connect osazena těsnící páska Mycoflex WW-Band. K této aplikaci si vyžádejte naši technickou příručku pro systém MC-Floor Connect.

### Pohyby spáry s MC-Floor Connect CP

Šířka spáry	Max. protažení	Max. stlačení
0 mm	55,0 mm	0 mm
5 mm	52,5 mm	5 mm
10 mm	50 mm	10 mm
15 mm	47,5 mm	15 mm
20 mm	45,0 mm	15 mm
25 mm	42,5 mm	15 mm
30 mm	40,0 mm	15 mm
35 mm	37,5 mm	15 mm
40 mm	35,0 mm	15 mm
45 mm	32,5 mm	15 mm
50 mm	30,0 mm	15 mm
55 mm	27,5 mm	15 mm
60 mm	25,0 mm	15 mm
65 mm	22,5 mm	15 mm
70 mm	20,0 mm	15 mm
75 mm	17,5 mm	15 mm
80 mm	15,0 mm	15 mm

## TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Pevnost v tlaku	N/mm <sup>2</sup>	cca 60	
Pevnost v tahu	N/mm <sup>2</sup>	> 4	
Maximální teplota	°C	80	bez současného mechanického zatížení
Brousitelnost do	mm	< 2	
Šířka tmelení	mm	20	
Hmotnost profilu	kg/ks	cca 10	

Veškeré technické hodnoty byly stanoveny v laboratoři při teplotě 21±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Barva profilu	šedá
Délka profilu	120 cm
Šířka profilu	26 cm
Hloubka profilu	2 cm
Balení	prefabrikované profily na paletách dostupné speciální profily: MC-Floor Connect CP-T, -L a -Cross
Skladování	Originálně uzavřená balení lze skladovat v chladu (do 20 °C) a suchu minimálně 24 měsíců. Chraňte před mrazem. Skladovat položené celou plochou, vodorovně.

### Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech.

**Poznámka:** Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylná od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2100004304]