

Murasan BWA 16

Additivum pro zavlhlé betonové směsi

Vlastnosti produktu

- neobsahuje chloridy
- zlepšuje počáteční pevnosti betonu
- zlepšuje strukturu povrchu
- vysoké pevnosti v tlaku a v tahu ohybem
- zlepšuje vodonepropustnost
- zlepšuje odolnosti proti mrazu a solím

Oblasti použití

- barevné betonové výrobky
- dlažba pro chodníky
- betonová dlažba
- zámková dlažba
- obrubníky

Pokyny pro zpracování

Murasan BWA 16 je multifunkční přísada s fyzikálně-chemickými účinky. Příklad je přizpůsobena požadavkům průmyslu, vyrábějícím betonové zboží, na vysokou kvalitu produkce.

Fyzikálně-chemické účinky mají vliv na intenzivní dispergaci cementového tmelu a tření mezi betonem a ocelovou formou během výroby tak, že dojde k vyšší kvalitě uzavření povrchu.

Prostřednictvím optimálního napojení cementu je docíleno lepšího a většího rozdělení cementového

tmelu při stejném množství cementu. Zůstává méně nezhydratovaného cementu.

Snížení vnitřního tření způsobuje kvalitnější propojení cementového gelu s kamenivem. Je zamezeno ulpívání betonu na formách, vložkách a lisech a snižuje se opotřebení zařízení.

Murasan BWA 16 se dávkuje se záměsovou vodou nebo příslušným dávkovacím zařízením. Nesmí se dávkovat na suchou směs.

Technické vlastnosti Murasan BWA 16

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Hustota	kg/dm ³	cca 1,01	-
Doporučené dávkování	g	1-5	na 1 kg cementu

Ostatní data Murasan BWA 16

Druh přísady	additivum
Název	Murasan BWA 16
Barva	modrá
Forma	tekutá
Zkušební rozhodnutí	06-11678
Ohlašující úřad	TZÚS Praha s.p.
Vlastní výrobní dozor odpovídá	DIN EN ISO 9001
Forma dodávky	200 kg sud 1000 kg kontejner – vratný obal

Všeobecné informace

Uskladnění	dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 12 měsíců
Odstranění obalu	Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených. Společnost je vedena u EKO-KOM; k.č. EK-F06031263.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-RP/IT-KJ

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.