

# Mycoflex BI-Band Primer

## Penetrace

### Vlastnosti produktu

- připravený k okamžitému použití
- rozpouštědlová akrylátová pryskyřice
- uzavírá podklad
- zpracovatelný válečkováním a natíráním

### Oblasti použití

- speciální penetrace pro těsnící pásku Mycoflex BI-Band před aplikací finálního barevného ochranného systému MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro, MC-Color Flex vision a Zentrifix CR finish

### Pokyny pro zpracování

#### Příprava podkladu

Páska Mycoflex BI-Band musí být čistá, suchá a zbavená prachu, olejů a dalších nečistot, které mohou působit jako separační vrstva.

#### Zpracování

Mycoflex BI-Band Primer je potřeba před aplikací

pečlivě rozmíchat. Aplikace se provádí válečkováním nebo natíráním. Zpracování se nesmí provádět za deště, vysoké vlhkosti, mrazu nebo nebezpečí mrazu. Čerstvě natřené plochy je nutno chránit před rosou, deštěm a mrazem.

**Poznámky k produktu Mycoflex BI-Band Primer**

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota*	Poznámky
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	1,26	
Technologická přestávka	hodina	4 – 6	
Suchý na dotek	hodina	cca 4	
Spotřeba**	g/m	cca 80 – 100	
Odolnost vůči dešti	hodina	cca 4 – 8	
Podmínky pro zpracování	°C %	≥ 8 - ≤ 30 ≤ 85	teplota podkladu, materiálu a vzduchu relativní vlhkost vzduchu

**Poznámky k produktu Mycoflex BI-Band Primer**

Balení	1 kg nádoba (4 x 1 kg v krabici)
Skladování	Originálně uzavřené nádoby lze skladovat v suchu a chladu minimálně 24 měsíců. Chránit pře mrazem!
Likvidace obalů	V zájmu ochrany životního prostředí obaly dokonale vyprázdnit. Dbejte našich doporučení v bezpečnostních listech výrobku týkajících se odstranění odpadu. Na přání Vám bezpečnostní listy rádi poskytneme.
EU-nařízení 2004/42 (směrnice Decopaint)	Mycoflex BI-Band Primer: RL2004/42/EG AII/i (500 g/l) < 500 g/l VOC

\* Veškeré technické hodnoty jsou uváděny při + 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.

**Poznámka:** Údaje v tomto technickém listu jsou uváděny na základě našich zkušeností a dle našeho nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním podmínkám. Naše údaje se vztahují k všeobecně platným technickým pravidlům, které musí být dodržovány při aplikaci. S přihlédnutím k tomu ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat všeobecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/16. Tento materiál byl z technického hlediska upraven. Předchozí vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska upraveném vydání je toto vydání neplatné.