

Nafuflex S 3

(dříve Aquamuls S 3)

Ochranný a těsnicí nátěr pro minerální podklady)



VLASTNOSTI VÝROBKU

- bez rozpouštědel
- odolný zředěným kyselinám a zásadám
- dobře snášenlivý s cementem a vápnem

OBLASTI POUŽITÍ

- ochranný a těsnicí nátěr na beton, omítku, zdivo nebo lehký stavební materiál
- výroba asfaltové malty, např. hydroizolační malty pro spáry a zdění

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, pevný, chráněný před mrazem a bez separujících látek (např. prach, olej atd.). Volné částice musí být odstraněny (např. hlína nebo písek). Zdivo musí být vyspárované v rovině. Betonové povrchy se v případě potřeby obrousí.

Penetrační nátěr: Při použití na suché, vysoce savé podklady se doporučuje provést penetrační nátěr z jednoho dílu Nafuflex S 3 a 10 dílů vody.

Aplikace: Před nanášením je nutné Nafuflex S 3 promíchat. Vrchní nátěr se nanáší válečkem nebo se natírá v neředěném stavu. Nafuflex S 3 lze také nanášet nástřikem.

Cementová a vápenná malta: Nafuflex S 3 lze snadno vmíchat do cementové a vápenné malty bez vločkování přidáním 5 -20 % Nafuflex S 3 do záměsové vody. Malta bude tvárná a dobře zpracovatelná.

Ošetřování: Nafuflex S 3 musí být chráněn proti vodě a mrazu až do úplného vyschnutí.

Poznámky: Nástroje se musí okamžitě po aplikaci očistit vodou. Je-li materiál již zatvrdlý, je nutno použít denaturovaný lih.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

| Vlastnost | Jednotka | Hodnota | Poznámky |
|--|-------------------|---------|--------------------------------|
| Hustota | g/cm ³ | 1 | |
| Podmínky pro zpracování | °C | ≥ 5 | teplota vzduchu a podkladu |
| Spotřeba (na plochu) při nátěru válečkem | g/m ² | cca 250 | v závislosti na stavu podkladu |
| Doba vysychání (úplné vyschnutí) ¹ | hodina | < 5 | při 20 °C a 65 % vlhkosti |
| Bod měknutí vyzrálé vrstvy | °C | > 45 | |
| Odolnost vůči nízké teplotě | °C | 4 | bez prasklin bez ohnutí |
| Odolnost vůči vysoké teplotě | °C | 70 | pokud nevypršela platnost |

1) V závislosti na teplotě, vlhkosti, podkladu a tloušťce mokré vrstvy může být doba schnutí delší nebo kratší.

| | |
|-----------------|---|
| Balení | 25 kg nádoba 1 paleta (12 nádob á 25 kg) |
| Skladování | Originálně uzavřená balení lze skladovat v chladu a suchu minimálně 12 měsíců. |
| Likvidace obalů | Ujistěte se, že jsou nádoby na jedno použití zcela prázdné. Zajistěte dodržování našeho informačního letáku "Vracení vyprázdněných přepravních a prodejních obalů". Na vyžádání Vám jej rádi zašleme. |

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech.

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje listu platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2100001364]