

ombran L 450

Práškově pojená E-CR netkaná textilie ze skleněných vláken pro opravné práce technikou ruční laminace v kombinaci s organicko-minerální pryskyřicí ombran SC



VLASTNOSTI VÝROBKU

- dobrá schopnost impregnace
- dobrá manipulace
- snadno se trhá a řeže
- textilie z plně korozivzdorného skleněného vlákna s práškovým pojivem

OBLASTI POUŽITÍ

- E-CR netkaná textilie ze skleněného vlákna pro opravné práce technikou ruční laminace
- opravy přístupných kanalizačních konstrukcí pomocí technologie impregnovaných rukávů
- napojování rukávů v kanalizačních šachtách
- vyztužení v tunelech šachet nebo spodních částech
- doplněk ke GFRP prvkům a panelům

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Montáž: Textilie se musí vhodným způsobem připravit pro provedení opravy. To se provádí na místě chráněném před vlivem počasí, ručně nebo řezáním. Vhodným nástrojem jsou ruční nebo elektrické nůžky.

Aplikace: Viz technický list „Všeobecné pokyny pro opravné práce technikou ruční laminace“.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Spotřeba (pryskyřice) ¹	ml/m ²	cca 3 000 – 4 000	v závislosti na podkladu a aplikaci
Specifická hmotnost	g/m ²	cca 450	celá textilie
Šířka role	mm	cca 625	

1) provedení ve 3 vrstvách včetně finálního nátěru

Barva	bílá
Balení	role cca 22,5 kg (cca 80 m dlouhá, cca 50 m ²)
Skladování	Originálně uzavřené balení lze skladovat při teplotách 5 °C až 25 °C v suchu minimálně 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech.

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylná od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2200007986]