

# Ortolan Classic 715

## Vodou ředitelný separační prostředek

### Vlastnosti produktu

- tvoří vodě odolný film
- ve formě koncentrátu
- zabraňuje bobtnání, kroucení a vysychání bednění

### Oblasti použití

- univerzálně použitelný separační prostředek
- obzvláště vhodný pro dřevěná a umělohmotná bednění

### Pokyny pro zpracování

Ortolan SEP 715 zaručuje optimální oddělení bednění od betonu a tím i kvalitu a vzhled betonových dílců a pohledových ploch.

Ortolan SEP 715 se u starších bednění ředí vodou v poměru 1:15 až 1:30. U nových bednění je poměr ředění 1:3 až 1:8. Ředění je možné pouze vodou.

Voda se přilévá za stálého míchání do koncentrátu, není přípustný obrácený postup.

Žlutavá emulze se na bednění nanáší min. 2 hodiny před betonáží. Materiál lze stříkat a nanášet štětcem.

Separací prostředek se nesmí nanášet na mokré bednění nebo zpracovávat v dešti !

V závislosti na druhu podkladu je spotřeba cca 15 – 35 ml/m<sup>2</sup>.

V neředěném stavu je Ortolan SEP 715 odolný vůči účinkům mrazu.

### Technické vlastnosti Ortolan SEP 715

| Vlastnost     | Měrná jednotka    | Hodnota     | Poznámka            |
|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Hustota       | g/cm <sup>3</sup> | cca 0,87    | -                   |
| Spotřeba      | ml/m <sup>2</sup> | cca 15 - 35 | zředěného materiálu |
| Bod vzplanutí | °C                | > 150       | -                   |

### Ostatní data Ortolan SEP 715

|                  |  |
|------------------|--|
| Vlastní dozor    | DIN EN ISO 9001  |
| Báze             | minerální olej s additivy  |
| Barva            | světlehnědá  |
| Forma            | tekutá   |
| Forma dodávky    | 200 l sud  |
| Uskladnění       | dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 12 měsíců  |
| Odstranění obalu | Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených.<br>Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263. |

### Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-RP/T-KJ

**Poznámka:** Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylná od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.