

Repacryl

Umělohmotné aditivum k vylepšení produktů kosmetiky betonu MC

Vlastnosti produktu

- zlepšení přilnavosti stěrky
- lepší zpracovatelnost
- snižuje vznik trhlinek při tuhnutí a tvrdnutí
- vysoká schopnost zadržovat vodu
- dodáván v třech barevných tónech
- umožňuje pracovat i na tzv. "teplém betonu"

Oblasti použití

- k vylepšení jemných a hladkých stěrek kosmetiky betonu
- barevné tónování produktů kosmetiky betonu
- aditivum pro malty pro utěsnění hrdel trub

Pokyny pro zpracování

Pro přípravu podkladu a další zpracování je třeba bezpodmínečně přihlídnout k technickému listu kosmetiky betonu vylepšeného Repacrylem!

Míchání

K zesvětlení stěrek kosmetiky betonu se použije Repacryl hellgrau, k ztmavení Repacryl lichtgrau nebo betongrau. Zvláště vhodný je Repacryl pro použití s stěrkami Emcefix- Spachtel F, Emcefix- Spachtel F extra fein, Nafuquick a Nafuquick Uni.

Repacryl se zředí s vodou v poměru 1:1 až 1:3. Do této záměsové tekutiny se vmíchají 3 objemové díly stěrky a pomocí pomalu běžného míchacího zařízení se vytvoří potřebná homogenní, plastická konzistence bez hrudek.

Repacryl je v kombinaci s kosmetikou betonu použitelný i při venkovních teplotách kolem 0 °C. Předpokladem je proteplení podkladní vrstvy.

Nastěrkované plochy lze pomocí hořáku vysušit a tím zabránit jejich poškození mrazem.

Následné ošetření

Stěrkové hmoty, které byly upravovány Repacrylem mají vysokou schopnost zadržovat vodu. Následné ošetření povrchu nanesené stěrky je nutné jenom v extrémně vysokých venkovních teplotách a velmi silném větru. Ošetření povrchu se provádí v praxi běžnými způsoby.

Technické vlastnosti Repacryl

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Míchací poměr	hmotnostní díl	1 : 1 - 3	Repacryl : voda

Ostatní data Repacryl

Vlastní dozor	DIN EN ISO 9001
Barevné odstíny	lichtgrau, hellgrau, betongrau
Forma	tekutá
Teplota pro zpracování	Minimálně + 5 °C
Forma dodávky	15 kg kyblík, paleta (33 x 15 kg) 25 kg kyblík, paleta (24 x 25 kg)
Ukládání	dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 12 měsíců
Odstranění obalu	Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených. Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-RP/T-KJ

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.